



tesa[®] 4963

Produkta Informācija



Divpusēja caurspīdīga auduma plēves tipa līm lente

Produkta apraksts

tesa[®] 4963 ir caurspīdīga, divpusēja pašlīmējoša līm lente, kas sastāv no PVC pamatslāņa un kaučuka līmvielas masas sistēmas.

tesa[®] 4963 ir lielā mērā noturīga pret plastifikatoriem.

tesa[®] 4963 ir pieejama arī ruļļos ar pagarinātu atdalošo slāni, ko var viegli noņemt ar pirkstu.

Lespējas

- tesa[®] 4963 is largely resistant to plasticizers.

Lietojumi

- Pastāvīga papīra un plastmasas maisiņu aizdare
- Pašlīmējošā dekoratīvo un iepakojuma materiālu montāža
- Papīra, plastmasas plēvju un metāla folijas salaišana
- Reklāmas materiāla nostiprināšana

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Produkta sastāvs

- | | | | |
|------------------------|------------------------------|--------------------|-------------|
| • Starpslāņa materiāls | polivinilhlorīda (PVC) plēve | • Kopējais biezums | 107 μm |
| • Līmvielas veids | dabiskais kaučuks | • Krāsa | caurspīdīga |

Īpašības / veikspējas vērtības

- | | | | |
|--|-----------|--------------------------------------|--------|
| • Sagraušanas pagarinājums | 30 % | • Noturība pret mīkstinātāju | vidēji |
| • Stiepes izturība | 50 N/cm | • Saķere | labi |
| • Izturība pret novecošanu (UV) | vāji | • Statiskā bīdes pretestība pie 40°C | labi |
| • Izturības pret ķīmisko vielu iedarbību tests | vāji | • Temperatūras izturība īstermiņā | 70 °C |
| • Mitruma izturība | ļoti labi | | |



tesa[®] 4963

Produkta Informācija

Pieķeršanās vērtībām

• ABS (sākotnējā)	5.4 N/cm	• PET (pēc 14 dienām)	5.4 N/cm
• ABS (pēc 14 dienām)	6.2 N/cm	• PP (sākotnējā)	4.3 N/cm
• alumīnija (sākotnējā)	4 N/cm	• PP (pēc 14 dienām)	6.6 N/cm
• alumīnija (pēc 14 dienām)	5.2 N/cm	• PS (sākotnējā)	5.3 N/cm
• PC (sākotnējā)	6.2 N/cm	• PS (pēc 14 dienām)	6.6 N/cm
• PC (pēc 14 dienām)	6.6 N/cm	• PVC (sākotnējā)	5 N/cm
• PE (sākotnējā)	3.8 N/cm	• PVC (pēc 14 dienām)	5.9 N/cm
• PE (pēc 14 dienām)	4.5 N/cm	• tērauda (sākotnējā)	5.9 N/cm
• PET (sākotnējā)	5.2 N/cm	• tērauda (pēc 14 dienām)	6.1 N/cm

Papildu informācija

tesa[®] 4963 ir pieejama arī ar paplašinātu atdalošo slāni pacelšanai ar pirkstu un vieglai noņemšanai.

Atdalošā slāņa varianti:

- PV0 brūna krepēta PVC plēve
- PV1 brūns pergāmīna papīrs (71 μm)

Atruna

tesa[®] produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa[®] produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=04963>