



tesa® 4952

Produkta Informācija



tesa® 4952 divpusējā PE putuplasta līmlente (1150 μm)

Produkta apraksts

tesa® 4952 ir divpusēji līmējama putuplasta līmlente, ko bieži lieto dažādiem konstruktīvās montāžas veidiem. Divpusējai līmlentei ir ļoti labs lipīgums un lieliska saķere ar gludām virsmām. Putuplasta līmlente ir izturīga pret UV gaismu, mitrumu, ūdeni, ķīmiskām vielām un novecošanu. Līmlente ir ideāli piemērota lietošanai gan telpās, gan ārpus telpām, un tās ilglaicīgā temperatūras izturība ir līdz 80 °C. tesa® 4952 sastāv no augstas kvalitātes baltas, slēgtu šūnu PE putuplasta pamatnes, bīdes izturīgas, modificētas akrila līmes un pergamīna papīra. tesa® 4952 ir īpaši piemērota plakānu priekšmetu, piemēram, spoguļu, zīmju un dekoratīvo materiālu, nostiprināšanai. Turklāt putuplasta līmlente darbojas kā labs amortizators, tāpēc tā ir ideāli piemērota dažādām noslēgšanas funkcijām un dažādu materiālu termisko pagarinājumu izlīdzināšanai. tesa® 4952 ir sertificēta mēbeļu spoguļu montāžai.

Lespējas

- * Universāla līme, kas nodrošina tūlītēju saķeri uz daudziem pamatnēm.
- * Pilnībā piemērota izmantošanai ārpus telpām: izturīga pret UV stariem, ūdeni un novecošanu.
- * Kompensē dažādu materiālu atšķirīgo termisko izplešanos.
- * Augsta tūlītējā saķeres izturība pat pie zema saķeres spiediena.
- * Ļoti laba aukstuma triecienu absorbcija.

Lietojumi

- *Mēbeļu spoguļu montāža
- *Auto spoguļu montāža
- *Funkcionālo apdares materiālu un profilu montāža
- *Dekoratīvā paneļa montāža

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Produkta sastāvs

- | | | | |
|------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------|
| • Starpslāņa materiāls | polietilēna putas | • Krāsa | balta |
| • Līmvielas veids | akrils ar pastiprinātu lipšanu | • Atdalošā slāņa svars | 80 g/m ² |
| • Atdalošā slāņa veids | pergamīns | • Starpslāņa biezums | 70 μm |
| • Kopējais biezums | 1150 μm | | |

Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=04952>



tesa® 4952

Produkta Informācija

Īpašības / veikspējas vērtības

- | | | | |
|--|-----------|--------------------------------------|--------|
| • Sagraušanas pagarinājums | 200 % | • Noturība pret mīkstinātāju | vidēji |
| • Stiepes izturība | 10 N/cm | • Saķere | labi |
| • Ilgtermiņa temperatūras izturība | 80 °C | • Statiskā bīdes pretestība pie 23°C | labi |
| • Izturība pret novocošanu (UV) | labi | • Statiskā bīdes pretestība pie 40°C | labi |
| • Izturības pret ķīmisko vielu iedarbību tests | labi | • Temperatūras izturība īstermiņā | 80 °C |
| • Mitruma izturība | ļoti labi | | |

Lipšana pie

- | | | | |
|---|----------|---------------------------------------|----------|
| • Lipšana pie ABS (sākotnējā) | 5 N/cm | • Lipšana pie PET (pēc 14 dienām) | 7 N/cm |
| • Lipšana pie ABS (pēc 14 dienām) | 8 N/cm | • Lipšana pie PP (sākotnējā) | 2.8 N/cm |
| • Lipšana pie alumīnija (sākotnējā) | 5 N/cm | • Lipšana pie PP (pēc 14 dienām) | 5.5 N/cm |
| • Lipšana pie alumīnija (pēc 14 dienām) | 8 N/cm | • Lipšana pie PS (sākotnējā) | 5 N/cm |
| • Lipšana pie PC (sākotnējā) | 5 N/cm | • Lipšana pie PS (pēc 14 dienām) | 7.5 N/cm |
| • Lipšana pie PC (pēc 14 dienām) | 8 N/cm | • Lipšana pie PVC (sākotnējā) | 5 N/cm |
| • Lipšana pie PE (sākotnējā) | 2.7 N/cm | • Lipšana pie PVC (pēc 14 dienām) | 8 N/cm |
| • Lipšana pie PE (pēc 14 dienām) | 2.8 N/cm | • Lipšana pie tērauda (sākotnējā) | 6.5 N/cm |
| • Lipšana pie PET (sākotnējā) | 5 N/cm | • Lipšana pie tērauda (pēc 14 dienām) | 8 N/cm |

Papildu informācija

tesa® 4952 ir piešķirts LGA institūta atzinums spoguļu montāžai. Ziņojuma numurs IWQ FSG 329 1189.

Noplēšanas saķere:

- nekavējoties: putu sadalīšanās uz tērauda, alumīnija, ABS, PC, PS, PET, PVC
- pēc 14 dienām: putu sadalīšanās uz tērauda, alumīnija, ABS, PC, PS, PET, PVC



tesa[®] 4952

Produkta Informācija

Atruna

tesa[®] produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa[®] produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=04952>