



tesa® 50118

Produkta Informācija



Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Produkta sastāvs

• Atdalošā slāņa veids	pergamīns	• Atdalošā slāņa svars	90 g/m ²
• Krāsa	melna/balta	• Līmlentes biezums	540 μm
• Atdalošā slāņa krāsa	dzeltena	• Starpslāņa biezums	75 μm

Īpašības / veikspējas vērtības

• Sagraušanas pagarinājums	70 %	• Statiskā bīdes pretestība	ļoti labi
• Stiepes izturība	31 N/cm	• Temperatūras izturība īstermiņā	160 °C
• Hand tearability	vāji	• Trokšņa slāpēšana (LV312)	Class C
• Piemērota nelīdzenām virsmām	ļoti labi	• Zems VOC	ļoti labi
• Saķere	ļoti labi		

Lipšana pie

• Lipšana pie PET (sākotnējā)	8.5 N/cm	• Lipšana pie PET flīsa griestu apdares A (sākotnējā)	3.9 N/cm
• Lipšana pie PET (pēc 3 dienām)	9.1 N/cm	• Lipšana pie PET flīsa virsmas (pēc 3 dienām)	5.2 N/cm
• Lipšana pie PET flīsa griestu apdares A (pēc 3 dienām)	5.9 N/cm	• Lipšana pie PET flīsa virsmas (sākotnējā)	5.2 N/cm

Atruna

tesa® produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa® produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=50118>