



# tesa® 58327

## Produkta Informācija



### Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

### Produkta sastāvs

- |                        |           |                        |             |
|------------------------|-----------|------------------------|-------------|
| • Starpslāņa materiāls | nav       | • Krāsa                | balta       |
| • Līmvielas veids      | akriils   | • Atdalošā slāņa krāsa | caurspīdīga |
| • Atdalošā slāņa veids | PET plēve | • Starpslāņa biezums   | 75 µm       |
| • Kopējais biezums     | 1500 µm   |                        |             |

### Preču sortiments

- |                     |                    |                    |       |
|---------------------|--------------------|--------------------|-------|
| • Pieejamie biezumi | 1500               | • Pieejamās krāsas | balta |
| • Pieejamie formāti | Log roll, A4 sheet |                    |       |

### Īpašības / veikspējas vērtības

- |                            |                        |                                    |           |
|----------------------------|------------------------|------------------------------------|-----------|
| • Atdalošā slāņa atlaišana | viegla                 | • Temperature resistance (-40°C)   | ļoti labi |
| • Blīvums                  | 1.81 g/cm <sup>3</sup> | • Temperature resistance (125°C)   | ļoti labi |
| • Breakdown voltage        | 15 KV                  | • Temperatūras izturība īstermiņā  | 150 °C    |
| • Cietība - Shore 00       | 85 STK                 | • Thermal conductivity z-direction | 2 W/mK    |
| • Flame retardancy         | V0                     |                                    |           |

### Lipšana pie

- |   |           |                                       |           |
|---|-----------|---------------------------------------|-----------|
| • Adhesion to Aluminium (20min @ RT, 90°) | 0.63 N/cm | • Adhesion to Steel (20min @ RT, 90°) | 0.57 N/cm |
| • Lipšana pie tērauda (sākotnējā)         | 0.57 N/cm |                                       |           |

### Uzglabāšanas apstākļi

#### Storage Conditions

- Temperature: from +5 to +30 Degree Celsius
- Relative humidity: from 10% to 90%
- Precautions: protect for direct sun light, do not store outside
- Other storage advices: avoid mechanical impacts and short overheating



# tesa<sup>®</sup> 58327

## Produkta Informācija

### Atruna

tesa<sup>®</sup> produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa<sup>®</sup> produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=58327>