



tesa® 68144

Produkta Informācija



Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Produkta sastāvs

• Starpslāņa materiāls	neausts	• Krāsa	caurspīdīga
• Līmvielas veids	akriils	• Atdalošā slāņa krāsa	balta
• Atdalošā slāņa veids	papīrs ar PE pārklājumu	• Līmlentes biezums	100 µm
• Kopējais biezums	100 µm	• Starpslāņa biezums	120 µm

Īpašības / veikspējas vērtības

• Sagraušanas pagarinājums	2 %	• Ilgtermiņa temperatūras izturība	70 °C
• Stiepes izturība	9 N/cm	• Temperatūras izturība īstermiņā	100 °C

Pieķeršanās vērtībām

• alumīnija (sākotnējā)	3.6 N/cm	• PC (pēc 14 dienām)	7.1 N/cm
• alumīnija (pēc 14 dienām)	4.2 N/cm	• tērauda (sākotnējā)	5.5 N/cm
• PC (sākotnējā)	7.7 N/cm	• tērauda (pēc 14 dienām)	8.1 N/cm

Atruna

tesa® produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa® produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=68144>