



tesa® 60632

Produkta Informācija



Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Produkta sastāvs

• Starpslāņa materiāls	alumīnija folija	• Atdalošā slāņa krāsa	balta
• Līmvielas veids	akriils	• Līmlentes biezums	_NULL μm
• Atdalošā slāņa veids	papīrs	• Starpslāņa biezums	85 μm
• Kopējais biezums	65 μm		

Īpašības / veiktspējas vērtības

• Sagraušanas pagarinājums	3 %	• Operation temperature from	-40 °C
• Stiepes izturība	25 N/cm	• Operation temperature up to	160 °C
• Atdalošā slāņa atlaišana	viegla	• Piemērota formu izciršanai	jā
• Backing appearance (visual)	reflective	• Temperature resistance min.	-40 °C
• Hand tearability	ļoti labi	• Viegli noņemama	nē
• Liner release force	0.3 N/cm	• Water resistance	ļoti labi
• Nodilumizturība	labi		

Pieķeršanās vērtībām

• Adhesion to Backing	7 N/cm	• PVC (sākotnējā)	5.5 N/cm
• stikla (sākotnējā)	8 N/cm	• tērauda	8 N/cm
• PE (sākotnējā)	4 N/cm		

Atruna

tesa® produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa® produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=60632>