



tesa[®] 4304

Produkta Informācija



Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Produkta sastāvs

- | | | | |
|------------------------|---------------------|--|--------|
| • Starpslāņa materiāls | vāji krepēts papīrs | • Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | 55 % |
| • Līmvielas veids | dabiskais kaučuks | • Kopējais biezums | 145 μm |

Īpašības / veikspējas vērtības

- | | | | |
|----------------------------|-----------|----------------------------------|--------|
| • Sagraušanas pagarinājums | 13 % | • Temperatūras noturība (60 min) | 163 °C |
| • Stiepes izturība | 43 N/cm | • Viegli noņemama | jā |
| • Hand tearability | ļoti labi | | |

Pieķeršanās vērtībām

- | | |
|-----------|--------|
| • tērauda | 4 N/cm |
|-----------|--------|

Atruna

tesa[®] produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa[®] produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=04304>