



# tesa® 58399

## Produkta Informācija



### Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

### Produkta sastāvs

• Starpslāņa materiāls	nav	• Krāsa	balta
• Līmvielas veids	akrils	• Atdalošā slāņa krāsa	balta
• Atdalošā slāņa veids	papīrs ar PE pārklājumu	• Starpslāņa biezums	127 µm
• Kopējais biezums	800 µm		

### Preču sortiments

• Pieejamie biezumi	800	• Pieejamās krāsas	balta
• Pieejamie formāti	Log roll, A4 sheet		

### Īpašības / veiktspējas vērtības

• Atdalošā slāņa atlaišana	viegla	• Temperature resistance (-40°C)	ļoti labi
• Blīvums	1.5 g/cm <sup>3</sup>	• Temperature resistance (125°C)	ļoti labi
• Breakdown voltage	11 KV	• Temperatūras izturība īstermiņā	150 °C
• Cietība - Shore 00	75 STK	• Thermal conductivity z-direction	0.6 W/mK
• Flame retardancy	V2		

### Lipšana pie

• Lipšana pie tērauda (sākotnējā)	4.5 N/cm	• Adhesion to Steel (20min @ RT, 90°)	4.5 N/cm
-----------------------------------	----------	---------------------------------------	----------

### Uzglabāšanas apstākļi

#### Storage Conditions

- Temperature: from +5 to +30 Degree Celsius
- Relative humidity: from 10% to 90%
- Precautions: protect for direct sun light, do not store outside
- Other storage advices: avoid mechanical impacts and short overheating



# tesa<sup>®</sup> 58399

## Produkta Informācija

### Atruna

tesa<sup>®</sup> produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa<sup>®</sup> produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=58399>