



tesa® 51966

Produkta Informācija



Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Produkta sastāvs

• PET plēve	Post-consumer recycled content of backing	• Kopējais biezums	200 µm
• Līmvielas veids	akrils	• Krāsa	caurspīdīga

Īpašības / veiktspējas vērtības

• Sagraušanas pagarinājums	55 %	• Noturība pret mīkstinātāju	labi
• Stiepes izturība	20 N/cm	• Saķere	ļoti labi
• Ilgtermiņa temperatūras izturība	80 °C	• Statiskā bīdes pretestība pie 23°C	labi
• Izturība pret novecošanu (UV)	labi	• Statiskā bīdes pretestība pie 40°C	labi
• Izturības pret ķīmisko vielu iedarbību tests	labi	• Temperature resistance min.	-40 °C
• Mitruma izturība	ļoti labi	• Temperatūras izturība īstermiņā	130 °C

Pieķeršanās vērtībām

• ABS (sākotnējā)	10.5 N/cm	• PET (pēc 14 dienām)	9.5 N/cm
• ABS (pēc 14 dienām)	11.5 N/cm	• PP (sākotnējā)	7.5 N/cm
• alumīnija (sākotnējā)	9 N/cm	• PP (pēc 14 dienām)	8 N/cm
• alumīnija (pēc 14 dienām)	10 N/cm	• PS (sākotnējā)	11 N/cm
• PC (sākotnējā)	13 N/cm	• PS (pēc 14 dienām)	12 N/cm
• PC (pēc 14 dienām)	13.5 N/cm	• PVC (sākotnējā)	9 N/cm
• PE (sākotnējā)	7 N/cm	• PVC (pēc 14 dienām)	13 N/cm
• PE (pēc 14 dienām)	7.5 N/cm	• tērauda (sākotnējā)	10.5 N/cm
• PET (sākotnējā)	9 N/cm	• tērauda (pēc 14 dienām)	11 N/cm



tesa[®] 51966

Produkta Informācija

Atruna

tesa[®] produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa[®] produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=51966>