




tesa[®] 60371

Produkta Informācija



Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Produkta sastāvs

- | | | | |
|------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------|
| • Starpslāņa materiāls | neausts konduktīvais materiāls | • Krāsa | melna |
| • Līmvielas veids | elektrību vadošs akrils | • Atdalošā slāņa krāsa | caurspīdīga |
| • Atdalošā slāņa veids | PET | • Starpslāņa biezums | 50 μm |
| • Kopējais biezums | 30 μm | | |

Īpašības / veiktspējas vērtības

- | | | | |
|--------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|----------|
| • Atdalošā slāņa atlaišana | viegla | • Surface resistance x-y-direction | 0.1 mOhm |
| • Kontakta noturība z virzienā (sākotnējā) | 0.01 Ohm / square inch | • Temperatūras izturība īstermiņā | 200 °C |
| • Statiskā bīdes pretestība pie 40°C | ļoti labi | | |

Pieķeršanās vērtībām

- | | |
|---------------------------|----------|
| • tērauda (pēc 14 dienām) | 5.1 N/cm |
|---------------------------|----------|

Atruna

tesa[®] produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa[®] produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=60371>