



tesa[®] 62906 PV13



Produkta Informācija

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavošanas nolūkā.

Produkta sastāvs

• Starpslāņa materiāls	polietilēna putas	• Kopējais biezums	600 μm
• Līmvielas veids	akriils	• Krāsa	melna
• Atdalošā slāņa veids	PET		

Īpašības / veikspējas vērtības

• Sagraušanas pagarinājums	320 %	• Statiskā bīdes pretestība pie 40°C	labi
• Stiepes izturība	11 N/cm	• Statiskā bīdes pretestība pie 70°C	labi
• Ilgtermiņa temperatūras izturība	100 °C	• Temperatūras izturība īstermiņā	110 °C

Lipšana pie

• Lipšana pie ABS (sākotnējā)	6 N/cm	• Lipšana pie PET (pēc 14 dienām)	19 N/cm
• Lipšana pie ABS (pēc 14 dienām)	19 N/cm	• Lipšana pie tērauda (sākotnējā)	18 N/cm
• Lipšana pie PC (pēc 14 dienām)	19 N/cm	• Lipšana pie tērauda (pēc 14 dienām)	19 N/cm

Atruna

tesa[®] produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa[®] produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=62906>