



# tesa® 5938

## Produkta Informācija



### Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

### Produkta sastāvs

• Starpslāņa materiāls	audums	• Krāsa	melna
• Līmvielas veids	sintētiskais kaučuks	• Atdalošā slāņa krāsa	dzeltēna
• Atdalošā slāņa veids	pergamīns	• Starpslāņa biezums	69 μm
• Kopējais biezums	190 μm		

### Īpašības / veiktspējas vērtības

• Sagraušanas pagarinājums	25 %	• Mitruma izturība	labi
• Stiepes izturība	80 N/cm	• Noturība pret mīkstinātāju	labi
• Ilgtermiņa temperatūras izturība	60 °C	• Saķere	ļoti labi
• Izturība pret novecošanu (UV)	vidēji	• Statiskā bīdes pretestība pie 70°C	labi
• Izturības pret ķīmisko vielu iedarbību tests	labi	• Temperatūras izturība īstermiņā	80 °C

### Lipšana pie

• Lipšana pie tērauda (sākotnējā)	8 N/cm	• Lipšana pie tērauda (noklātā puse, pēc 14 dienām)	14 N/cm
-----------------------------------	--------	---	---------

### Atruna

tesa® produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa® produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=05938>