



# tesa® 61520

## Produkta Informācija

### Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavošanas nolūkā.

### Produkta sastāvs

- |                                   |                                 |  |                   |
|-----------------------------------|---------------------------------|--|-------------------|
| • Starpslāņa materiāls            | PETP<br>(polietilēntereftalāts) | • Type of adhesive (tight release)       | modificēts akrils |
| • Kopējais biezums                | 200 µm                          | • Type of liner (easy release)           | PET               |
| • Krāsa                           | caurspīdīga                     | • Viegli noņemamā atdalošā slāņa biezums | 50 µm             |
| • Ciešā atdalošā slāņa biezums    | 50 µm                           | • Color of liner (easy release)          | balta             |
| • Color of liner (tight release)  | caurspīdīga                     | • Type of liner (tight release)          | PET               |
| • Type of adhesive (easy release) | silikons                        |  |                   |

### Īpašības / veikspējas vērtības

- |                                 |           |                                      |      |
|---------------------------------|-----------|--------------------------------------|------|
| • Izturība pret novecošanu (UV) | ļoti labi | • Statiskā bīdes pretestība pie 23°C | labi |
| • Mitruma izturība              | labi      | • Statiskā bīdes pretestība pie 40°C | labi |
| • Saķere                        | ļoti labi |                                      |      |

### Lipšana pie

- |   |           |   |           |
|---|-----------|---|-----------|
| • Adhesion to PC (tight-side, initial)            | 20.4 N/cm | • Adhesion to Steel (easy-side, after 14 days)  | 4.4 N/cm  |
| • Adhesion to PP (easy-side, after 14 days)       | 4.5 N/cm  | • Adhesion to Steel (easy-side, initial)        | 4.2 N/cm  |
| • Adhesion to PP (easy-side, initial)             | 4.2 N/cm  | • Adhesion to Steel (tight-side, after 14 days) | 16.5 N/cm |
| • Adhesion to Silicone (easy-side, after 14 days) | 4.4 N/cm  | • Adhesion to Steel (tight-side, initial)       | 15.2 N/cm |
| • Adhesion to Silicone (easy-side, initial)       | 3.1 N/cm  |   |           |



# tesa<sup>®</sup> 61520

## Produkta Informācija

### Atruna

tesa<sup>®</sup> produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa<sup>®</sup> produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=61520>