



# tesa® 64621 Industri

## Product Information

Dobbeltklebende, transparent, selvklebende tape

## Produktbeskrivelse

tesa® 64621 er en dobbeltsidig selvklebende tape som består av en transparent PP-film og syntetisk gummiklebestoff.

tesa® 64621 med varmesmeltet klebestoff er løsemiddelfri og gir høy klebeevne.

tesa® 64621 er beskyttet av et innlegg av silikonbehandlet papir.

## Funksjoner

- With the hotmelt adhesive, tesa® 64621 is solvent free and offers a very high tack.
- tesa® 64621 is protected by a siliconized paper liner.

## Applikasjon

- Universal festetape
- Selvklebende montering av dekorasjons- og pakkematerialer
- Binder folier, tekstiler, papir og plast

## Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

## Produktinnhold

• Bæremateriale	PP-film	• Farge	Transparent
• Klebetype	Syntetisk gummi	• Linerfarge	Gul
• Type liner	Pergamyn	• Linertykkelse	70 µm
• Total tykkelse	90 µm	• Vekt (liner)	78 g/m <sup>2</sup>





# tesa<sup>®</sup> 64621

## Industri

### Product Information

#### Egenskaper / ytelsesverdier

- |                             |           |   |        |
|-----------------------------|-----------|---|--------|
| • Bruddforlengelse          | 140 %     | • Klebeevne                             | good   |
| • Bruddstyrke               | 45 N/cm   | • Statisk strekkholdkraft ved 23°C      | medium |
| • Aldringsbestandighet (UV) | medium    | • Statisk strekkholdkraft ved 40°C      | low    |
| • Dugg                      | very good | • Temperaturbestandighet, kort varighet | 80 °C  |
| • Fuktbestandighet          | good      | • Temperaturbestandighet, lang varighet | 40 °C  |

#### Klebekraft

- |                                    |          |                                      |          |
|------------------------------------|----------|--------------------------------------|----------|
| • Klebeevne på PE (umiddelbart)    | 5 N/cm   | • Klebeevne på PVC (umiddelbart)     | 9 N/cm   |
| • Klebeevne på PE (etter 14 dager) | 6.5 N/cm | • Klebeevne på PVC (etter 14 dager)  | 9.5 N/cm |
| • Klebeevne på PP (Umiddelbart)    | 8 N/cm   | • Klebeevne på Stål (umiddelbart)    | 10 N/cm  |
| • Klebeevne på PP (etter 14 dager) | 9 N/cm   | • Klebeevne på Stål (etter 14 dager) | 15 N/cm  |

#### Additional Information

Additional liner variants:

PV6 red MOPP-film, 80µm

For spools, it is recommended to use tesa<sup>®</sup> dispensers to achieve optimal results.

#### Disclaimer

tesa<sup>®</sup> products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa<sup>®</sup> product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=64621>