



tesa[®] 4549

Produkt Informasjon



Lettavrullig tekstiltape, ubestrøket

Produktbeskrivelse

tesa[®] 4549 er en tekstiltape uten impregnering med meget høy bruddstyrke. Den består av et bæremateriale av rayonvev med en vevstetthet på 145 og en naturgummikleber.

tesa[®] 4549 er en meget fleksibel og tilpassningsvennlig tape. Den lette avrulling gjør den ideell til maskindrevne prosesser og til en lang rekke andre formål.

Egenskaper:

- lav avrullingsmotstand, velegnet til automatiske dispensere
- god klebekraft, selv på ru overflater
- tilpasser seg ujevne overflater uten å rynke
- lar seg skrive på, ideell merketape
- meget høy elastisk styrke
- glatt og tilpassningsvennlig
- fås i fargene: sort og hvit

Bærekraftige Aspekter



Mer informasjon: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Applikasjon

- Automatisk maskinforsigling av spann og bokser
- Absorberer vibrasjoner i bil- og hjelpemiddelbransjer
- Bunting av elektriske deler, spiker, skruer osv.
- Bunting av stenger og kabler
- Forsterking og sikring av kanter
- Kabelfeste
- Bokbinding

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifisering.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|--------------------|----------------------------------|--------|
| • Bæremateriale | Ubestrøket tekstil | • Total bio-based carbon content | 71 % |
| • Klebetype | Naturgummi | excl. liners (acc. ASTM D6866) | |
| | | • Total tykkelse | 300 µm |

For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=04549>



tesa[®] 4549

Produkt Informasjon

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|--------------------|---------|--|---------------------------|
| • Bruddforlengelse | 16 % | • Slitstyrkebestandighet | good |
| • Bruddstyrke | 90 N/cm | • Temperaturbestandighet | 140 °C |
| • Kan skrives på | Ja | (avtagbarhet fra aluminium etter 30 minutters eksponering) | |
| | | • Vevstetthet | 145 count per square inch |

Adhesjon til

- Klebeevne på Stål 3.6 N/cm

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=04549>