




# tesa<sup>®</sup> 4974

## Product Information



### Dobbeltklebende tekstiltape

#### Produktbeskrivelse

tesa<sup>®</sup> 4974 er en tekstilbasert dobbeltkleber med gummikleber.

tesa<sup>®</sup> 4974 har god klebeevne, og er avtagelig fra de fleste faste overflater.

#### Funksjoner

- tesa<sup>®</sup> 4974 has very good initial adhesion.

#### Applikasjon

tesa<sup>®</sup> 4974 passer spesielt for montering på ujevne, fibrøse overflater.

#### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

#### Produktinnhold

• Bæremateriale	Tekstil	• Total tykkelse	380 µm
• Klebetype	Naturgummi	• Farge	Hvit
• Type liner	Papir (Kreppet)	• Linerfarge	Hvit

#### Egenskaper / ytelsesverdier

• Bruddforlengelse	4 %	• Klebeevne	good
• Bruddstyrke	80 N/cm	• Statisk strekkholdkraft ved 23°C	low
• Aldringsbestandighet (UV)	medium	• Statisk strekkholdkraft ved 40°C	low
• Bestandig over for bløtgjørere	good	• Temperaturbestandighet, kort varighet	110 °C
• Fuktbestandighet	medium	• Temperaturbestandighet, lang varighet	30 °C
• Kjemikaliebestandig	low		



# tesa<sup>®</sup> 4974

## Product Information

### Klebekraft

• Klebeevne på ABS (Umiddelbart)	4.1 N/cm	• Klebeevne på PET (etter 14 dager)	5 N/cm
• Klebeevne på ABS (etter 14 dager)	5.6 N/cm	• Klebeevne på PP (Umiddelbart)	3.3 N/cm
• Klebeevne på Aluminium (umiddelbart)	3.9 N/cm	• Klebeevne på PP (etter 14 dager)	4.7 N/cm
• Klebeevne på Aluminium (etter 14 dager)	5.3 N/cm	• Klebeevne på PS (umiddelbart)	4.3 N/cm
• Klebeevne på PC (umiddelbart)	4.9 N/cm	• Klebeevne på PS (etter 14 dager)	5.9 N/cm
• Klebeevne på PC (etter 14 dager)	5.9 N/cm	• Klebeevne på PVC (umiddelbart)	4 N/cm
• Klebeevne på PE (umiddelbart)	2.8 N/cm	• Klebeevne på PVC (etter 14 dager)	5.1 N/cm
• Klebeevne på PE (etter 14 dager)	3.6 N/cm	• Klebeevne på Stål (umiddelbart)	5 N/cm
• Klebeevne på PET (umiddelbart)	4.2 N/cm	• Klebeevne på Stål (etter 14 dager)	6.1 N/cm

### Disclaimer

tesa<sup>®</sup> products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa<sup>®</sup> product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=04974>