



# tesa<sup>®</sup> 54339

## Low VOC



### Product Information

Presisjonsutstansninger til permanent lukking av huller

### Produktbeskrivelse

tesa<sup>®</sup> 54339 tilskjærte passer for permanent ytre og indre hulltildekning i biler. Tilskjæring foretas på et hvitt glassineinnlegg.

### Funksjoner

- High transparency for secure application
- Low VOC according to VDA 278 analysis
- Easy quality control
- Excellent puncture resistance and stone chipping protection
- Excellent temperature resistance up to 180°C
- Reliable corrosion protection
- Good paint anchorage and UBC (PVC) compatibility
- Very good resistance to chemicals
- Secure adhesion on steel, aluminum, plastics, painted substrates, and reinforced plastic substrates in automotive lightweight constructions, e.g. CFRP

### Applikasjon

Denne polyestertapen passer alle PVC- eller malingsovnrørrede prosesser opptil 200 #.

Etter elektroforsisk maling, som krever god kompatibilitet og forankringskraft til UBS (PVC) og tetningsmasse, f.eks. i karosseri, rorhus, motorrom.

Før lakkeringsverksted, hvor det kreves god malingskompatibilitet, f.eks. A/B-pilar, lengdebærer i ramme, bagasjerom. Ved montasje for ytre og indre hulltildekning på alle karosseriområder.

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Produktinnhold

- |                 |                  |                  |             |
|-----------------|------------------|------------------|-------------|
| • Bæremateriale | PET-film         | • Total tykkelse | 260 µm      |
| • Klebetype     | Modifisert akryl | • Farge          | Transparent |
| • Type liner    | Pergamyn         |                  |             |

### Egenskaper / ytelsesverdier

- |                       |           |                                   |        |
|-----------------------|-----------|-----------------------------------|--------|
| • Kjemikaliebestandig | very good | • Slitstyrkebestandighet          | good   |
| • Puncture resistance | 730 N     | • Temperaturbestandighet (30 min) | 180 °C |

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=54339>



# tesa<sup>®</sup> 54339

## Low VOC

### Product Information

#### Additional Information

Vi vil gjerne anbefale vårt lagersortiment, som inkluderer følgende dimensjoner:  
sirkelomkrets: 30 / 40 / 50 / 55 mm diameter

tesa<sup>®</sup> 54339 er tilgjengelig ved forespørsel i kundetilpassede dimensjoner og kan leveres enten som rull eller ark.

### Disclaimer

tesa<sup>®</sup> products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa<sup>®</sup> product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=54339>