



tesa® 61053

Produkt Informasjon



200 µm dobbeltsidig svart fleksibel akrylskumtape

Produktbeskrivelse

tesa® 61053 er en dobbeltsidig svart tape som består av et svart akrylskum med høy støtabsorbering.

Funksjoner

- Tykkelse: 200 µm
- Svært høy sjokkstyrke
- Svært høy bestandighet overfor temperatur- og kuldesjokk
- Svært høy sammenføyningsstyrke i et bredt temperaturområde
- God frastøtningsbestandighet for å forhindre løft
- Vanntetting
- Blokkering av lys

Applikasjon

- Montering av skjerm eller berøringspanel til elektroniske enheter og infotainmentsystemer
- Kompensasjon for mekanisk stress (f.eks. utfylling av mellomrom og termisk strekkbarhet)
- Montering av vanntette design

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifisering.

Produktinnhold

• Bæremateriale	Akryl	• Farge	Sort
• Klebetype	Modifisert akryl	• Linerfarge	Transparent
• Type liner	PET	• Linertykkelse	75 µm
• Total tykkelse	200 µm	• Vekt (liner)	105 g/m ²

Produktsortiment

- Tilgjengelige tykkelser 200, 250, 300, 400

Egenskaper / ytelsesverdier

• Aldringsbestandighet (UV)	very good	• Temperaturbestandighet, kort varighet	180 °C
• Statisk strekkholdkraft ved 40°C	very good	• Temperaturbestandighet, lang varighet	90 °C



tesa[®] 61053

Produkt Informasjon

Adhesjon til

- | | | | |
|--|-----------|-------------------------------------|-----------|
| • Klebeevne på Aluminium (umiddelbart) | 8.5 N/cm | • Klebeevne på PC (umiddelbart) | 13.5 N/cm |
| • Klebeevne på Aluminium (etter 3 dager) | 14.5 N/cm | • Klebeevne på PC (etter 3 dager) | 26.7 N/cm |
| • Klebeevne på Glass (Umiddelbart) | 13.4 N/cm | • Klebeevne på Stål (umiddelbart) | 15.5 N/cm |
| • Klebeevne på Glass (etter 3 dager) | 15.5 N/cm | • Klebeevne på Stål (etter 3 dager) | 17 N/cm |

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=61053>