



tesa[®] 60630

Product Information



Formbar aluminiumstape – 30µ folie

Produktbeskrivelse

tesa[®] 60630 er en formbar aluminiumstape basert på en 30 µm (1,2 mil) aluminiumsfolie og en gjennomsiktig akrylkleber.

Funksjoner

- Kan formes etter buede overflater
- Lett avrulling
- Egnet for permanente anvendelser
- Barriere mot fuktighet, gasser og damp
- Elektrisk og termisk ledende
- Aldringsbestandig
- Varme- og lysreflekterende
- Flammehemmende i henhold til DIN 4102, klasse B1
- Flammehemmende i henhold til kravene i UL 510A

Applikasjon

- Montering av kondensatorer på kjøleskap i hvitevareindustrien
- Sammenføyning og forsegling av termisk isolasjon og kanaler
- Gjør underlag elektrisk og termisk ledende
- Reflekterer varmestråling

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|-----------------|------------------|----------|
| • Bæremateriale | Aluminiumsfolie | • Total tykkelse | 65 µm |
| • Klebetype | Akryl | • Tapetykkelse | _NULL µm |
| • Type liner | Ingen | | |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|-------------------------------|------------|-------------------------------|-----------|
| • Bruddforlengelse | 3 % | • Hand tearability | very good |
| • Bruddstyrke | 25 N/cm | • Lett å fjerne | Nei |
| • Backing appearance (visual) | reflective | • Slitstyrkebestandighet | good |
| • Driftstemperatur fra | -40 °C | • Temperature resistance min. | -40 °C |
| • Driftstemperatur opp til | 160 °C | • Water resistance | very good |
| • Egnet til utstansing | Nei | | |

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=60630>



tesa[®] 60630

Product Information

Klebekraft

- | | | | |
|------------------------------------|----------|----------------------------------|----------|
| • Backing | 0.1 N/cm | • Klebeevne på PVC (umiddelbart) | 5.5 N/cm |
| • Klebeevne på Glass (Umiddelbart) | 7 N/cm | • Klebeevne på Stål | 8 N/cm |
| • Klebeevne på PE (umiddelbart) | 4 N/cm | | |

Disclaimer

tesa[®] products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa[®] product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=60630>