



tesa® 75013 low VOC

Produkt Informasjon

130µm Forsterket Akryklebelag med PET-Lerret til Montering i Bilinteriør



Produktbeskrivelse

tesa® 75013 er et formbart, transparent klebelag av vannbasert akryl som er forsterket med et PET-lerret. tesa® 75013 inneholder svært lave samlede VOC-verdier, og ingen konstaterte kritiske stoffer. Tapen med lave VOC-verdier sikrer fremragende initial vedheftning på en lang rekke innvendige underlag, samt høy initial gripeevne og vedheftningsevne. Tapens akryklebesystem er kompatibelt med en lang rekke materialer, noe som etablerer en pålitelig vedheftning på ikke-polare kunststoffer, filt og tekstiler. Tapen sikrer på grunn av den lave VOC-verdien fremragende stabilitet og tilpasningsevne, og den er svært velegnet til design og 3D-former. Lerretet sikrer en forsterkning av fleksible materialer for å forbedre konverteringseffektivitet og håndtering.

Applikasjon

- tesa® 75013 brukes til forskjellige monterings- og lamineringsanvendelser
- Montering av lett interiørbekledning (kunststoff, LSE-overflater), montering av gulvsystemer
- Montering av fleksible trykte kretser
- Laminering av isoleringsmaterialer, laminering for å forebygge støy, vibrasjon og hardhet samt summe-, knirke- og raslelyder
- Laminering av dekorative stoffer, laminering av skum til tetting av varmelegg, ventilasjon og aircondition
- tesa® 75013 brukes mye til bilinteriør i bilindustrien

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|------------------|------------------|---------------|
| • Bæremateriale | Ingen | • Total tykkelse | 130 µm |
| • Klebetype | Modifisert akryl | • Farge | Transparent |
| • Type liner | Pergamyn | • Linerfarge | Brun/blå logo |

Produktsortiment

- Tilgjengelige tykkelser 75 µm (tesa® 75007),
130 µm (tesa® 75013)

Egenskaper / ytelsesverdier

- Egnert til utstansing Ja

Adhesjon til

- Klebeevne på PE (umiddelbart) 6.5 N/cm

For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=75013>



tesa[®] 75013

low VOC

Produkt Informasjon

Lagringsforhold

Lagringsforhold

23°C, 50% r.f., oppbevart i original emballage

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=75013>