



tesa[®] PRO 74613

Ducttape

Product Informatie

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|----------------------------|----------------|--------|
| • Drager | PE- film met PET- filament | • Totale dikte | 175 µm |
| • Type kleefmassa | synthetische rubber | | |

Productassortiment

- | | |
|-----------------------|--------------|
| • Beschikbare kleuren | grijs, zwart |
|-----------------------|--------------|

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|-----------------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|
| • Rek bij breuk | 14 % | • Kleefkracht | Sterke kleefkracht |
| • Rekkracht | 40 N/cm | • Olie- en vetbestendig | niet |
| • Afwikkelkracht n/cm | 3.5 N/cm | • Oplosmiddelvrij | ja |
| • Automatisch aanbrengen | ja | • Rechte afscheurranden | goed |
| • Beschrijfbaar | niet | • Residuvrij verwijderbaar | niet |
| • Bestand tegen zout water | matig | • Scheurbestendig | ja |
| • Bestendigheid tegen chemicaliën | matig | • Schuurbestendigheid | goed |
| • Diameter van de kern | 3 | • Temperatuurbestendigheid | matig |
| • Gemakkelijk te beschrijven | niet | • Transparantie | niet |
| • Gemakkelijk te verwijderen | niet | • Treksterkte | 14 % |
| • Geringe afwikkelkracht | matig | • Verouderingsbestendigheid (uv) | matig |
| • Geschikte oppervlakken | Zelfs hout, Tegels, Meeste kunststoffen, Glas, Metaal | • Vochtbestendigheid | matig |
| | | • Water resistance | slecht |
| • Hand tearability | goed | • Waterdicht | ja |
| • Handmatig aanbrengen | ja | • Weefsel | 27 count per square inch |
| • Hechting | zeer goed | | |

Hechting aan waarden

- | | | | |
|---------------------|----------|---------|--------|
| • ruwe oppervlakken | 5.5 N/cm | • staal | 7 N/cm |
|---------------------|----------|---------|--------|



tesa[®] PRO 74613

Ducttape

Product Informatie

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?mp=74613>