



tesa[®] 4934

Product Informatie



Dubbelzijdige weefseltape

Productomschrijving

tesa[®] 4934 is een dubbelzijdige tape. Hij bestaat uit een geweven rug met een dikke kleefstofcoating. De synthetische rubberkleefstof bevat geen oplosmiddelen.

tesa[®] 4934 is een montagetape voor algemene doeleinden.

tesa[®] 4934 kan makkelijk met de hand afgescheurd worden.

Toepassing

Dankzij de rug van flexibel weefsel en het grote coatinggewicht is de tape bijzonder geschikt voor montage op ruwe, vezelachtige oppervlakken, bijvoorbeeld vloerbedekkingen

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

| | | | |
|-------------------|---------------------|----------------|--------|
| • Drager | textiel | • Totale dikte | 200 µm |
| • Type kleefmassa | synthetische rubber | • Kleur | wit |
| • Type voering | film | | |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

| | | | |
|---|-----------|---|--------|
| • Rek bij breuk | 20 % | • Statische schuifbestendigheid bij 70 graden C | slecht |
| • Rekkraft | 35 N/cm | • Temperatuurbestendigheid korte termijn | 60 °C |
| • Hechting | zeer goed | • Temperatuurbestendigheid lange termijn | 40 °C |
| • Statische schuifbestendigheid bij 23 graden C | matig | • Verouderingsbestendigheid (uv) | matig |
| • Statische schuifbestendigheid bij 40 graden C | zeer goed | • Vochtbestendigheid | goed |

Kleefkracht op

| | | | |
|-----------------------------------|-----------|--------------------------------------|-----------|
| • Kleefkracht op PE (direct) | 8 N/cm | • Kleefkracht op PVC (direct) | 14 N/cm |
| • Kleefkracht op PE (na 14 dagen) | 8.5 N/cm | • Kleefkracht op PVC (na 14 dagen) | 22.5 N/cm |
| • Kleefkracht op PP (direct) | 16 N/cm | • Kleefkracht op staal (direct) | 14.5 N/cm |
| • Kleefkracht op PP (na 14 dagen) | 24.5 N/cm | • Kleefkracht op staal (na 14 dagen) | 24 N/cm |

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04934>



tesa[®] 4934

Product Informatie

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04934>