




tesa[®] 50533

Information Produit



Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------------|---------------------|--------------------|-------|
| • Support | film en polyoléfine | • Epaisseur totale | 96 µm |
| • Type de masse adhésive | EVA | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|-----------|-------------------------------------|----------|
| • Allongement à la rupture | 660 % | • Facile à retirer | oui |
| • Résistance à la rupture | 21.5 N/cm | • Résistance aux produits chimiques | très bon |
| • Convient aux découpes | oui | | |

Adhésion aux valeurs

- | | |
|-----------------------------|--------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 3 N/cm |
|-----------------------------|--------|

Disclaimer

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=50533>