



# tesa® 64620

## Product Informatie



## Dubbelzijdige folietape

### Product Omschrijving

tesa® 64620 is een transparante dubbelzijdige zelfklevende tape die bestaat uit een witte PP-drager en een kleefstofsysteem van synthetische rubber (hotmelt).

Met de hotmelt kleefstof is tesa® 64620 vrij van oplosmiddelen en biedt een sterke hechtkracht.

tesa® 64620 wordt beschermd door een gesiliconiseerde papieren voering.

### Kenmerken

- tesa® 64620 is protected by a siliconized paper liner.
- With the hotmelt adhesive, tesa® 64620 is solvent free and offers a high tack.

### Toepassing

- Leggen van vloeren
- Universele bevestigingstape

### Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

### Product Constructie

• Drager	PP-folie	• Kleur	wit
• Type kleefmassa	synthetische rubber	• Dikte van voering	70 µm
• Type voering	film	• Gewicht voering	78 g/m <sup>2</sup>
• Totale dikte	185 µm	• Kleur voering	bruin

### Eigenschappen / Prestatiewaarden

• Rek bij breuk	700 %	• Temperatuurbestendigheid korte termijn	80 °C
• Rekkracht	30 N/cm	• Temperatuurbestendigheid lange termijn	40 °C
• Hechting	zeer goed	• Verouderingsbestendigheid (uv)	slecht
• Statische schuifbestendigheid bij 40 graden C	goed, matig	• Waas	zeer goed
• Statische schuifbestendigheid bij 70 graden C	matig, goed		

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=64620>



# tesa<sup>®</sup> 64620

## Product Informatie

### Hechting aan waarden

• PE (direct)	5 N/cm	• PVC (na 14 dagen)	10 N/cm
• PE (na 14 dagen)	8 N/cm	• staal (direct)	9.5 N/cm
• PP (direct)	8.5 N/cm	• staal (na 14 dagen)	14.5 N/cm
• PP (na 14 dagen)	12.5 N/cm	• staal (bedekte zijde, direct)	10.5 N/cm
• PVC (direct)	7.5 N/cm		

### Aanvullende informatie

Geschikt voor vloerbedekkingsmaterialen zonder weekmakers

### Disclaimer

tesa<sup>®</sup> producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=64620>