



tesa® 4089

Product Informatie



pp verpakkingstape

Product Omschrijving

tesa® 4089 PV6 is gebaseerd op een 28 µm PP-rug gecoat met een natuurrubberen kleefstof.

Kenmerken

- Its adhesive properties are optimal in moderate temperatures from -30°C to 100°C, making it ideal for indoor applications.
- The polypropylene backing is lightweight.
- It has a high tack and a short dwell time, is easy to unroll, and can be used conveniently with a hand-held dispenser or an industrial machine.

Toepassing

- Handmatige en automatische afdichting van lichte en middelzware dozen
- tesa® 4089 verzekert een erg hoge kleefkracht en korte aandruktijd op de meest uiteenlopende oppervlakken (hout, papier, folie, ...)
- Premium natuurrubberen kleefstof voor veilig transport
- Uitstekende hechting op polaire en apolaire oppervlakken

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|--------------|----------------|-------|
| • Drager | PP-folie | • Totale dikte | 46 µm |
| • Type kleefmassa | natuurrubber | | |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|-----------------|---------|--------------------------|----|
| • Rek bij breuk | 145 % | • Automatisch aanbrengen | ja |
| • Rekkracht | 43 N/cm | • Handmatig aanbrengen | ja |

Hechting aan waarden

- | | |
|---------|----------|
| • staal | 2.2 N/cm |
|---------|----------|

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04089>



tesa[®] 4089

Product Informatie

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04089>