



tesa[®] 4954

Product Informatie



Dubbelzijdige tape voor algemene doeleinden

Product Omschrijving

tesa[®] 4954 biedt: * Extreem grote afschuifkracht * Zeer goede hechting * Siliconenpapieren schutfolie met crêpe

Kenmerken

- Extremely high sheer strength
- Very good tack
- Creped silicone paper liner

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|--------------|-----------------|--------|
| • Drager | textiel | • Totale dikte | 430 µm |
| • Type kleefmassa | natuurrubber | • Kleur | wit |
| • Type voering | crêpepapier | • Kleur voering | wit |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|--|--------|--|-------|
| • Rek bij breuk | 10 % | • Temperatuurbestendigheid | 50 °C |
| • Temperatuurbestendigheid korte termijn | 200 °C | • Temperatuurbestendigheid lange termijn | |

Hechting aan waarden

- | | | | |
|---------------------------|----------|-----------------------|----------|
| • ABS (direct) | 5.7 N/cm | • PET (na 14 dagen) | 5 N/cm |
| • ABS (na 14 dagen) | 5.8 N/cm | • PP (direct) | 4.6 N/cm |
| • aluminium (direct) | 5.4 N/cm | • PP (na 14 dagen) | 5 N/cm |
| • aluminium (na 14 dagen) | 5.2 N/cm | • PS (direct) | 5.6 N/cm |
| • PC (direct) | 5.4 N/cm | • PS (na 14 dagen) | 6.1 N/cm |
| • PC (na 14 dagen) | 5.7 N/cm | • PVC (direct) | 5.2 N/cm |
| • PE (direct) | 3.8 N/cm | • PVC (na 14 dagen) | 5.3 N/cm |
| • PE (na 14 dagen) | 3.5 N/cm | • staal (direct) | 5.2 N/cm |
| • PET (direct) | 5.4 N/cm | • staal (na 14 dagen) | 5.7 N/cm |



tesa[®] 4954

Product Informatie

Aanvullende informatie

Fixing of aluminium, leather, and PVC during the manufacturing process.

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04954>