



tesa[®] PRO 74613 Ducttape



Product Informatie

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|----------------------------|----------------|--------|
| • Drager | PE- film met PET- filament | • Totale dikte | 175 µm |
| • Type kleefmassa | synthetische rubber | | |

Productassortiment

- | | |
|--------------------|--------------|
| • Available colors | grijs, zwart |
|--------------------|--------------|

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|-----------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------------|
| • Rek bij breuk | 14 % | • Olie- en vetbestendig | niet |
| • Rekkracht | 40 N/cm | • Oplosmiddelvrij | ja |
| • Afwikkelkracht n/cm | 3.5 N/cm | • Rechte afscheurranden | goed |
| • Automatisch aanbrengen | ja | • Residuvrij verwijderbaar | niet |
| • Beschrijfbaar | niet | • Scheurbestendig | ja |
| • Bestand tegen zout water | matig | • Schuurbestendigheid | goed |
| • Bestendigheid tegen chemicaliën | matig | • Temperatuurbestendigheid | matig |
| • Diameter van de kern | 3 | • Transparantie | niet |
| • Gemakkelijk te beschrijven | niet | • Treksterkte | 14 % |
| • Gemakkelijk te verwijderen | niet | • Verouderingsbestendigheid (uv) | matig |
| • Geringe afwikkelkracht | matig | • Vochtbestendigheid | matig |
| • Hand tearability | goed | • Water resistance | slecht |
| • Handmatig aanbrengen | ja | • Waterdicht | ja |
| • Hechting | zeer goed | • Weefsel | 27 count per square inch |
| • Kleefkracht | Sterke kleefkracht | | |

Hechting aan waarden

- | | | | |
|---------------------|----------|---------|--------|
| • ruwe oppervlakken | 5.5 N/cm | • staal | 7 N/cm |
|---------------------|----------|---------|--------|



tesa[®] PRO 74613

Ducttape

Product Informatie

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?mp=74613>