



# tesa<sup>®</sup> 62936

## Product Informatie



1600 µm dubbelzijdige tape van PE-schuim

## Product Omschrijving

tesa<sup>®</sup> 62936 is een dubbelzijdige PE-schuimtape voor constructieve montage-toepassingen. Hij bestaat uit een zeer vormbare drager van PE-schuim en een kleverige acrylkleefstof.

## Kenmerken

- Veelzijdige lijm voor een hoge onmiddellijke hechting op talrijke ondergronden
- Hoog ultiem hechtingsniveau voor een veilige hechting
- Volledig geschikt voor buitenshuis: UV-, water- en verouderingsbestendig
- Compenseert voor het verschil in thermische uitzetting van ongelijksoortige materialen
- Hoge onmiddellijke hechtcracht, zelfs bij lage hechtdruk
- Zeer goede koude schokdemping

## Toepassing

- Bekledingspanelen voor binnenmuren
- Stootrails op commerciële vriezers
- spuitgegoten kunststof onderdelen
- Spiegels en panelen van gekleurd glas

## Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

## Product Constructie

- |                   |                 |                |           |
|-------------------|-----------------|----------------|-----------|
| • Drager          | PE-schuim       | • Totale dikte | 1600 µm   |
| • Type kleefmassa | tackified acryl | • Kleur        | zwart/wit |

## Eigenschappen / Prestatiewaarden

- |                                                 |        |                                                 |           |
|-------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|-----------|
| • Rek bij breuk                                 | 175 %  | • Statische schuifbestendigheid bij 40 graden C | goed      |
| • Rekkracht                                     | 9 N/cm | • Temperatuurbestendigheid korte termijn        | 80 °C     |
| • Bestand tegen weekmakers                      | goed   | • Temperatuurbestendigheid lange termijn        | 80 °C     |
| • Bestendigheid tegen chemicaliën               | goed   | • Verouderingsbestendigheid (uv)                | goed      |
| • Hechting                                      | goed   | • Vochtbestendigheid                            | zeer goed |
| • Statische schuifbestendigheid bij 23 graden C | goed   |                                                 |           |

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=62936>



# tesa® 62936

## Product Informatie

### Hechting aan waarden

|                           |         |                       |         |
|---------------------------|---------|-----------------------|---------|
| • ABS (direct)            | 17 N/cm | • PET (na 14 dagen)   | 19 N/cm |
| • ABS (na 14 dagen)       | 19 N/cm | • PP (direct)         | 3 N/cm  |
| • aluminium (direct)      | 15 N/cm | • PP (na 14 dagen)    | 7 N/cm  |
| • aluminium (na 14 dagen) | 19 N/cm | • PS (direct)         | 19 N/cm |
| • PC (direct)             | 19 N/cm | • PS (na 14 dagen)    | 19 N/cm |
| • PC (na 14 dagen)        | 19 N/cm | • PVC (direct)        | 19 N/cm |
| • PE (direct)             | 2 N/cm  | • PVC (na 14 dagen)   | 19 N/cm |
| • PE (na 14 dagen)        | 3 N/cm  | • staal (direct)      | 16 N/cm |
| • PET (direct)            | 15 N/cm | • staal (na 14 dagen) | 19 N/cm |

### Aanvullende informatie

Lineruitvoeringen:

- PV0 bruin pergamijspapier (71 µm)
- PV10 rode transparante PP-folie (120 µm)
- PV15 blauwe PE-folie (100 µm)

Afpeelkracht:

- onmiddellijk: splitsen van schuim op PC, PS, PVC
- na 14 dagen: splitsen van schuim op staal, aluminium, ABS, PC, PS, PET, PVC

tesa® 62936 is getest door TÜV Rheinland, Duitsland. De test bevestigt de langdurige hechtingsprestaties na IEC 61215/61646 klimaattests en een temperatuurbestendigheid van 85°C. (TÜV-rapportnummer 21209595).

### Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=62936>