



tesa® 50118 PV0 Ultra Low VOC



Informacja Produkcie

Taśma z tworzywa PET z akrylową masą klejącą na bazie wody o grubości 570µm, do montażu we wnętrzach pojazdów

Opis produktu

tesa® 50118 PV0 to taśma z tworzywa polarowego PET o grubości 570 µm z akrylową masą klejącą na bazie wody. Taśma została zaprojektowana do szerokiej gamy zastosowań we wnętrzach pojazdów, takich jak montaż kabli i zapobieganie BSR (brzęczenie, skrzywienie itp.). Ze względu na niskie właściwości lotnych związków organicznych (VOC), produkt ten został zaprojektowany tak, aby spełniał wymagania dotyczące wnętrza pojazdu.

Taśma charakteryzuje się wysoką przyczepnością na krytycznych powierzchniach, takich jak niepolarne i szorstkie podłoża.

tesa® 50118 PV0 jest dostępna w formie wykrojnika i nadaje się do automatycznych dyspenserów.

Właściwości produktu:

- Doskonałe właściwości wygłuszające
- Niski VOC (zgodnie z GB 27630) - brak wykrywalnych substancji krytycznych
- Wysoka wytrzymałość na ścinanie
- Wysoka odporność na odrywanie, przy nieregularnych, nierównych i niepolarnych powierzchniach
- Odporna na rozerwanie
- Do stosowania za pomocą automatycznych dyspenserów

Zastosowania

tesa® 50118 PV0 nadaje się do mocowania kabli i wiązek przewodów na różnych komponentach wewnątrz pojazdu. Zapewnia szybkie i bezpieczne mocowanie płaskich i okrągłych kabli (zapobieganie BSR).

Aby zapewnić najwyższą możliwą wydajność, naszym celem jest pełne zrozumienie Twojej aplikacji (w tym zaangażowanych substratów) w celu zapewnienia właściwej rekomendacji produktu.

Przykładowe aplikacje to:

- Mocowanie kabli do podsufitki
- Zapobieganie BSR w drzwiach wewnętrznych, deskach rozdzielczych, ramkach wyświetlaczy, klamrach pasów bezpieczeństwa i innych

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|-----------------------------------|------------------|---------------------------------|---------------------|
| • typ paska zabezpieczającego | papier powlekany | • grubość taśmy | 570 µm |
| • kolor | biały | • kolor paska zabezpieczającego | żółty |
| • grubość paska zabezpieczającego | 70 µm | • waga paska zabezpieczającego | 90 g/m ² |

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=50118>



tesa[®] 50118

PV0 Ultra Low VOC

Informacja Produkcie

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

| | | | |
|---|--------------|-----------------------------------|--------------|
| • wydłużenie przy zerwaniu | 43 % | • Odrywanie ręką | niska |
| • odporność na rozciąganie | 35 N/cm | • przyczepność początkowa | dobra |
| • nadaje się do szorstkich powierzchni | dobra | • statyczna odporność na ścinanie | bardzo dobra |
| • niska zawartość lotnych związków organicznych | bardzo dobra | • wygłuszanie hałasu (lv312) | Class C |
| • Odporność na temperaturę, krótkotrwała | 160 °C | | |

Przylepność do

| | | | |
|--|-----------|---|----------|
| • przylepność do pet (początkowa) | 10.1 N/cm | • przylepność do pet miękkiej podsufitki a (początkowa) | 3.1 N/cm |
| • przylepność do pet (po 3 dniach) | 11.3 N/cm | • przylepność do pet miękkiej powierzchni (po 3 dniach) | 2.5 N/cm |
| • przylepność do pet miękkiej podsufitki a (po 3 dniach) | 3.4 N/cm | • przylepność do pet miękkiej powierzchni (początkowa) | 1.9 N/cm |

Dodatkowe informacje

- W przypadku taśmy tesa[®] 54118 możliwe jest cięcie stykowe lub tworzenie wykrojników

Dział aplikacji w tesa zapewnia zindywidualizowane wyposażenie oraz samodzielnie zaprojektowane narzędzia aplikacyjne zwiększające wydajność.

Przyleganie do:

PET

powierzchnia z polaru PET

PET fleece Headliner A

nie wchodzi w zakres specyfikacji produktu



tesa[®] 50118 PV0 Ultra Low VOC

Informacja Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa[®] stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zgodności danego produktu tesa[®] co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=50118>