




tesa® 61215

Informacja Produkcie



Dwustronna czarna taśma foliowa o grubości 150 µm, odporna na działanie substancji chemicznych

Opis produktu

Dwustronna taśma samoprzylepna tesa® 61210 składa się z czarnego nośnika z tworzywa PET i specjalnej, odpornej na działanie substancji chemicznych masy klejącej.

Właściwości produktu:

- Doskonała odporność na działanie polarnych i niepolarnych substancji chemicznych
- Doskonała odporność na wstrząsy
- Doskonałe właściwości w zakresie przetwarzania dzięki nośnikowi z tworzywa PET
- Podwójny pasek ochronny z tworzywa PET
- Taśma niezawierająca halogenu
- Brak zagrożenia dla skóry ludzkiej (ISO 10993-10:2010; ISO 10993-5:2009)

Zastosowania

- Montaż szklanych osłon w poręcznych urządzeniach
- Montaż elementów urządzeń elektronicznych, np. klawiatura, słuchawki

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|-------------|--------------------------------|---------------------|
| • Materiał nośnika | folia PET | • kolor | czarny |
| • typ substancji klejącej | specjalność | • waga paska zabezpieczającego | 72 g/m ² |
| • grubość całkowita | 150 µm | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|-------------------------------|--------------|--|--------------|
| • wydłużenie przy zerwaniu | 50 % | • Odporność na temperaturę, długotrwała | 70 °C |
| • odporność na rozciąganie | 20 N/cm | • Odporność na temperaturę, krótkotrwała | 120 °C |
| • odporność na chemikalia | bardzo dobra | • odporność na wilgoć | bardzo dobra |
| • odporność na starzenie (uv) | bardzo dobra | • przyczepność początkowa | średnia |



tesa® 61215

Informacja Produkcie

Przylepność do

- | | | | |
|---|-----------|---------------------------------------|-----------|
| • przylepność do aluminium (początkowa) | 12.4 N/cm | • przylepność do pc (po 14 dniach) | 21 N/cm |
| • przylepność do aluminium (po 14 dniach) | 13.7 N/cm | • przylepność do pe (początkowa) | 6.5 N/cm |
| • przylepność do szkła (początkowa) | 14.9 N/cm | • przylepność do pe (po 14 dniach) | 8 N/cm |
| • przylepność do szkła (po 14 dniach) | 15.3 N/cm | • przylepność do stali (początkowa) | 14.3 N/cm |
| • przylepność do pc (początkowa) | 13.7 N/cm | • przylepność do stali (po 14 dniach) | 15.5 N/cm |

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatości danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=61215>