



tesa® 63615

Informacja Produkcie



Dwustronna taśma z pianki polietylenowej o grubości 1500 µm

Opis produktu

Dwustronna taśma z pianki polietylenowej tesa® 63615 służy do lekkich zastosowań montażowych. Składa się z wysoce elastycznego nośnika z pianki polietylenowej oraz z akrylowej substancji klejącej o zwiększonej lepkości.

Właściwości produktu:

- Nośnik z grubej pianki o doskonałych właściwościach w zakresie wypełniania szczelin
- Wysoki poziom ostatecznej adhezji, zapewniającej pewne łączenie
- Miękka i elastyczna pianka dopasowująca się do powierzchni fakturowanych
- Idealna do zastosowań zewnętrznych: odporność na działanie promieni UV, wody i procesów starzenia
- Do aplikacji ręcznej i automatycznej

Cechy

- Thick foam backing with excellent gap filling properties
- High ultimate adhesion level for a reliable bonding performance
- Soft, conformable foam adapting to structured surfaces
- Fully outdoor suitable: UV, water and ageing resistant
- Suitable for manual and automatic application processes

Zastosowania

- Montaż listew i profili dekoracyjnych
- Odbojniki w zamrażarkach przemysłowych
- Różne zadania montażowe

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Zastosowania

- | | | | |
|---------------------------|------------------------------|---------------------|--------------|
| • Materiał nośnika | pianka PE | • grubość całkowita | 1500 µm |
| • typ substancji klejącej | akryl o zwiększonej lepkości | • kolor | czarny/biały |



tesa® 63615

Informacja Produkcie

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

• wydłużenie przy zerwaniu	190 %	• odporność na wilgoć	bardzo dobra
• odporność na rozciąganie	12 N/cm	• odporność na środki zmiękczające	średnia
• odporność na starzenie (uv)	bardzo dobra	• przyczepność początkowa	dobra
• Odporność na temperaturę, długotrwała	80 °C	• statyczna odporność na ściananie w temp. 23°C	dobra
• Odporność na temperaturę, krótkotrwała	80 °C	• statyczna odporność na ściananie w temp. 40°C	dobra

Siła przyczepności

• abs (początkowa)	8 N/cm	• pet (po 14 dniach)	12 N/cm
• abs (po 14 dniach)	12 N/cm	• pp (początkowa)	0.9 N/cm
• aluminium (początkowa)	8 N/cm	• pp (po 14 dniach)	1.5 N/cm
• aluminium (po 14 dniach)	12 N/cm	• ps (początkowa)	8 N/cm
• pc (początkowa)	8 N/cm	• ps (po 14 dniach)	12 N/cm
• pc (po 14 dniach)	12 N/cm	• pvc (początkowa)	6 N/cm
• pe (początkowa)	0.9 N/cm	• pvc (po 14 dniach)	12 N/cm
• pe (po 14 dniach)	1.5 N/cm	• stali (początkowa)	12 N/cm
• pet (początkowa)	8 N/cm	• stali (po 14 dniach)	12 N/cm

Dodatkowe informacje

Warianty paska ochronnego:

- PV20 – brązowy papier silikonowany/ niebieskie logo tesa
- PV50 – przezroczysta folia polipropylenowa
- PV15 – niebieska folia polietylenowa

Przyczepność przy zdzieraniu pod kątem 90°:

- natychmiastowa: pękanie pianki na stali
- po 14 dniach: pękanie pianki na stali, aluminium, ABS, PC, PET, PVC



tesa[®] 63615

Informacja Produkcje

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa[®] stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatości danego produktu tesa[®] co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=63615>