



# tesa<sup>®</sup> 4848 PV1



## Informação Produto

### Informação Técnica (Valores médios)

Os valores nessa seção devem ser considerados apenas a modo representativo ou típico e não devem ser utilizados para fim de especificação.

### composição do produto

- |                       |             |                   |       |
|-----------------------|-------------|-------------------|-------|
| • Material do suporte | filme de PE | • Espessura total | 48 µm |
| • Tipo de adesivo     | acrílico    |                   |       |

### Propriedades / Valores de Desempenho

- |                             |         |                    |     |
|-----------------------------|---------|--------------------|-----|
| • Alongamento até a ruptura | 200 %   | • De fácil remoção | sim |
| • Força de tensionamento    | 12 N/cm |                    |     |

### Adesão aos valores

- |       |          |
|-------|----------|
| • aço | 0.8 N/cm |
|-------|----------|

## Termo de responsabilidade

Os produtos tesa<sup>®</sup> demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa<sup>®</sup> se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?mp=04848>