



tesa® 4662

Informação Produto



Fita duct tape resistente

Descrição do produto

A fita tesa® 4662 consiste de um tecido de PET / Algodão com trama 27 e coberto com adesivo de borracha natural. A tesa® 4662 é uma fita adesiva com uma ampla gama de aplicações em manutenção geral. Características:

- Boa adesão mesmo em superfícies rugosas e empoeiradas (madeira/alvenaria);
- Fácil de rasgar com a mão;
- Repele a água;
- Flexível;
- Disponível em três cores: branco, preto e prata.

Características

- Excellent adhesion even on rough and dusty surfaces (e.g. brickwork, timber)
- Water repellent
- Conformable
- tesa® duct 4662 is a self adhesive tape with typical duct features for a wide range of applications.

Aplicação

- Vedação de dutos;
- Fixação de películas de proteção;
- Vedação de sacos de lixo;
- Fechamento de películas de proteção na construção civil;
- Aplicação em alvenaria e madeira ;
- Fixação, fechamento, empacotamento e muito mais!

Informação Técnica (Valores médios)

Os valores nessa seção devem ser considerados apenas a modo representativo ou típico e não devem ser utilizados para fim de especificação.

composição do produto

- | | | | |
|-----------------------|------------------------|---------------------|----------|
| • Material do suporte | tecido laminado com PE | • Espessura total | 230 µm |
| • Tipo de adesivo | borracha natural | • Espessura da fita | _NULL µm |



tesa[®] 4662

Informação Produto

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|-----------------------------|---------|---|------------------------------|
| • Alongamento até a ruptura | 18 % | • Resistência à temperatura (30 min) | 95 °C |
| • Força de tensionamento | 30 N/cm | • Temperature resistance (removability from aluminum after 30 min exposure) | 95 °C |
| • Hand tearability | bom | • Trama | 27 threads/inch ² |
| • Rasgo em linha reta | bom | • Water resistance | médio |
| • Resistência à abrasão | médio | | |

Adesão aos valores

- aço 4.4 N/cm

Termo de responsabilidade

Os produtos tesa[®] demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa[®] se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=04662>