



tesa® 62510

Informação Produto



Fita biadesiva de espuma de PE de 1000 µm

Descrição do produto

A tesa® 62510 é uma fita biadesiva de espuma de PE para aplicações de montagem. Consiste num suporte de espuma de PE altamente adaptável e um adesivo acrílico aderente.

Vantagens do produto:

- Elevado nível de aderência definitiva para um desempenho de fixação fiável
- Totalmente adequado para exteriores: Resistente aos raios UV, à água e ao envelhecimento
- Núcleo de espuma de PE adaptável com elevada resistência interior
- Adequada para montagem automática e manual de módulos
- Fácil montagem do módulo solar graças a uma elevada taxa de compressão de espuma

Aplicações

- Aplicações gerais de montagem
- Montagem de frisos e perfis
- Estruturas de módulos solares

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| • Material do suporte | espuma PE | • Espessura total | 1000 µm |
| • Tipo de massa adesiva | acrílico modificado | • Cor | preto/branco |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|--|---------|--|-----------|
| • Alongamento à ruptura | 180 % | • Resistência ao deslizamento estático a 40 °C | bom |
| • Força de tensão | 10 N/cm | • Resistência ao deslizamento estático a 70 °C | muito bom |
| • Resistência a la temperatura a corto plazo | 80 °C | • Resistência ao envelhecimento (UV) | muito bom |
| • Resistência a la temperatura a largo plazo | 80 °C | • Tack | bom |
| • Resistência ao deslizamento estático a 23 °C | bom | | |



tesa® 62510

Informação Produto

Adesividade ao

• Adesividade ao ABS (inicial)	8 N/cm	• Adesividade ao PET (após 14 dias)	13.5 N/cm
• Adesividade ao ABS (após 14 dias)	13.5 N/cm	• Adesividade ao PP (inicial)	1.2 N/cm
• Adesividade ao Alumínio (inicial)	8 N/cm	• Adesividade ao PP (após 14 dias)	1.2 N/cm
• Adesividade ao Alumínio (após 14 dias)	13.5 N/cm	• Adesividade ao PS (inicial)	8 N/cm
• Adesividade ao PC (inicial)	8 N/cm	• Adesividade ao PS (após 14 dias)	8 N/cm
• Adesividade ao PC (após 14 dias)	13.5 N/cm	• Adesividade ao PVC (inicial)	13.5 N/cm
• Adesividade ao PE (inicial)	0.9 N/cm	• Adesividade ao PVC (após 14 dias)	13.5 N/cm
• Adesividade ao PE (após 14 dias)	0.9 N/cm	• Adesividade ao Aço (inicial)	13.5 N/cm
• Adesividade ao PET (inicial)	6 N/cm	• Adesividade ao Aço (após 14 dias)	13.5 N/cm

Informação Adicional

Variantes do liner:

- PV0 Papel cristal castanho (71 µm)
- PV13 Película em PET transparente (50 µm)
- PV15 Película em PE azul (100 µm)

Adesividade de remoção:

- imediatamente: emenda da espuma em aço
- após 14 dias: Emenda da espuma em aço, ABS, Alumínio, PC, PET, PS, PVC

A tesa® 62510 é reconhecida pela UL como material fotovoltaico polimérico (QIHE2).

A tesa® 62510 foi testada pela TÜV Rheinland, Alemanha. O teste confirma o desempenho de aderência a longo prazo após a realização dos testes climáticos IEC 61215 e resistência a temperaturas até 85°C.

A resistência a diferenças de temperatura (curta/longa) da tesa® 62510 foi aprovada de acordo com o método de teste tesa sob carga estática.



tesa[®] 62510

Informação Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa[®] demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa[®] se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=62510>