



# tesa® Professional 60760 PV1



## Informação Produto

Fita de marcação de chão

### Product Description

tesaflex® 60760 é uma fita em PVC resistente, com uma massa adesiva em resina-borracha, que permite uma adesividade em muitas superfícies diferentes. tesaflex® 60760 pode cortar-se à mão.

### Aplicações

tesaflex® 60760 é perfeitamente adequado para marcação e sinalização temporária de qualquer objecto móvel ou estático.

### Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

### Aplicações

- |                         |                  |                   |                |
|-------------------------|------------------|-------------------|----------------|
| • Material do suporte   | PVC macio        | • Espessura total | 150 µm         |
| • Tipo de massa adesiva | borracha natural | • Cor             | litho-vermelho |

### Propriedades / Valores de Desempenho

- |                                     |         |  |       |
|-------------------------------------|---------|--|-------|
| • Alongamento à ruptura             | 220 %   | • Resistência ao deslizamento estático a 23 °C | bom   |
| • Força de tensão                   | 33 N/cm | • Resistência ao envelhecimento (UV)           | baixo |
| • Indicado para superfícies rugosas | bom     | • Resistente à água                            | médio |
| • Margens rasgadas direitas         | médio   | • Tack   | bom   |
| • Resistência à humidade            | bom     |  |       |

### Adesão aos valores

- |                 |        |
|-----------------|--------|
| • Aço (inicial) | 2 N/cm |
|-----------------|--------|



# tesa<sup>®</sup> Professional 60760 PV1

## Informação Produto

### Informação Adicional

tesaflex<sup>®</sup> 60760 está também disponível no modo de duas cores altamente visíveis, de acordo com as regulamentações de segurança.

## Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa<sup>®</sup> demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa<sup>®</sup> se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=60760>