



tesafilm® Transparente

Informação Produto



BNR 57370, 57378, 57372, 57341, 57371, 57369, 57345, 57340, 04140, 57352, 57405, 57346, 57359, 57404, 57401, 57379, 57406, 57342, 57344, 57402, 57403, 57348, 57356, 57343, 57284

Product Description

A Fita tesafilm transparente é adesiva e universal, perfeita para várias aplicações no escritório e em casa. Combina uma forte aderência com extra resistência.

Características

- Transparente.
- Elevada resistência.
- Boa aderência.
- Elevada resistência ao envelhecimento.
- Desenrolar silencioso.
- Folha em PP e adesivo sem solventes.
- Adequada a todos os desenroladores tesafilm® disponíveis.

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Aplicações

- | | | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------|-------|
| • Material do suporte | BOPP | • Espessura total | 48 µm |
| • Tipo de massa adesiva | acrílico à base de água | | |



tesafilm® Transparente

Informação Produto

Propriedades / Valores de Desempenho

| | | | |
|---|---------------------|--------------------------------------|----------------|
| • Força de tensão | 25 N/cm | • Neutra em fotocópias | sim |
| • Adequado para destros e / ou canhotos | _NULL | • Pilhas incluídas | não |
| • Campo de aplicação | Escritório, Em casa | • Pilhas necessárias | não |
| • Comprimento máximo do rolo | 66 m | • Pode-se escrever | não |
| • Desenrolamento silencioso | sim | • Remoção sem resíduos | não |
| • Embalagem ecológica | _NULL | • Resistência ao envelhecimento (UV) | sim |
| • Força adesiva | Forte adesividade | • Resistente ao rasgo | sim |
| • Força de desenrolamento n / cm | 2.5 N/cm | • Reutilizável | não |
| • Hand tearability | não | • Substância perigosa | não |
| • Isento de solventes | sim | • Superfícies adequadas | Papelão, papel |
| • Lâmina serrilhada | _NULL | • Tensibilidade | 48 % |
| • Largura do rolo máx. | 25 mm | • Transparência | bom |
| • Material | PP (polipropileno) | | |

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?cp=NaN>