



tesa[®] PRO 66462

Informação Produto

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Aplicações

- | | | | |
|---|------------------------|-------------------------|--------------------|
| • Material do suporte | tecido laminado com PE | • Tipo de massa adesiva | borracha sintética |
| • De base biológica (conteúdo biocarbono) | 67 % | • Espessura total | 215 µm |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|--------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--|
| • Alongamento à ruptura | 16 % | • Resistência à abrasão | muito bom |
| • Força de tensão | 41.2 N/cm | • Resistência à humidade | sim |
| • Application temperature from | 5 °C | • Resistência a químicos | sim |
| • Área de uso | Interior e Exterior | • Resistência ao envelhecimento (UV) | sim |
| • Força adesiva | Forte adesividade | • Resistente ao rasgo | sim |
| • Hand tearability | bom | • Resistente aos UV | sim |
| • Isento de solventes | sim | • Superfícies adequadas | Madeira lisa, Azulejos, Maoria dos plásticos, Vidro, Metal |
| • Pode-se escrever | sim | • Temperatura de aplicação para | 60 °C |
| • Remoção sem resíduos | não | | |

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa[®] demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa[®] se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?mp=66462>