



tesa® 4939

Informații Produs



Bandă dublu adezivă textil/PET cu adeziv diferențial din cauciuc

Descriere produs

tesa® 4939 este o bandă dublu adezivă de montare a mochetelor. Este compusă dintr-un suport textil/PET și un sistem diferențial de adeziv din cauciuc. Banda este utilizată în aplicații temporare de montare, de ex. în timpul evenimentelor sau lucrărilor de renovare. Adezivul cu formulă specială de pe partea descoperită a benzii asigură aderența inițială puternică și permite îndepărtarea fără reziduuri de pe majoritatea suprafețelor în limita a 14 zile. tesa® 4939 asigură o fixare puternică pe diverse substraturi, are o rezistență excelentă la forfecare și poate fi ruptă cu mâna.

Aplicații

- tesa® 4939 se folosește pentru operațiuni de montare a mochetei pentru târguri, expoziții, convenții și renovări
- Se poate rupe cu mâna și nu lasă reziduuri după îndepărtare

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|------------------|-----------------------|--------|
| • Material suport | material textil | • Grosime totală | 235 μm |
| • Tipul adezivului | cauciuc sintetic | • Culoare | alb |
| • Tipul căptușelii | pergamină | • Culoarea căptușelii | maro |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|---|----------|--|-------------|
| • Elongatie | 25 % | • Rezistența statica la forfecare la 70°C | mediocru |
| • Rezistența la rupere | 38 N/cm | • Rezistență la substanțe chimice | bine |
| • Rezistența la îmbătrânire (UV) | mediocru | • Rezistența la temperatură durată scurtă | 80 °C |
| • Rezistența la umiditate | bine | • Rezistența la temperatură pe termen lung | 40 °C |
| • Rezistența statica la forfecare la 40°C | bine | • Viscositate | foarte bine |



tesa[®] 4939

Informații Produs

Aderență la

- | | | | |
|--|----------|--|----------|
| • Aderență la polietilenă (inițial) | 2.5 N/cm | • Aderență la polipropililenă | 5 N/cm |
| • Aderență la polietilenă (după 14 zile) | 2 N/cm | • Aderență la polipropililenă (partea acoperită, după 14 zile) | 6.5 N/cm |
| • Aderență la polietilenă (partea acoperită, după 14 zile) | 5 N/cm | • Aderență la polipropililenă (partea acoperită, inițial) | 7.5 N/cm |
| • Aderență la polietilenă (partea acoperită, inițial) | 4.5 N/cm | • Aderență la oțel (inițial) | 7.5 N/cm |
| • Aderență la polipropililenă (inițial) | 4.5 N/cm | • Aderență la oțel (după 14 zile) | 5.5 N/cm |
| • Aderență la polipropililenă (după 14 zile) | 2.5 N/cm | • Aderență la oțel (partea acoperită, după 14 zile) | 8 N/cm |
| | | • Aderență la oțel (partea acoperită, inițial) | 9 N/cm |

Limitarea răspunderii

Produsele tesa[®] își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa[®] corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=04939>