



tesa® 4985

Informații Produs



Bandă de transfer lipicioasă

Descriere produs

tesa® 4985 este o bandă de transfer transparentă care utilizează un adeziv acrilic modificat.

Caracteristici

- *Conformabilitate excelentă datorită modului de construcție a benzii de transfer
- *Proprietăți bune de distribuire
- *Oferă o aderență imediată bună la suprafețele neuniforme.

Aplicații

- *Montarea de postere și fotografii
- *Montarea de țesături pentru cărțile de modele
- *Îmbinarea hârtiei

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|----------------|------------------------|---------------------|
| • Material suport | nici unul | • Culoarea căptușelii | maro |
| • Tipul adezivului | acrilic vâscos | • Greutatea căptușelii | 80 g/m ² |
| • Tipul căptușelii | pergamină | • Grosimea căptușelii | 71 μm |
| • Grosime totală | 50 μm | | |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|---|-------------|--|-------------|
| • Rezistența la agenți de înmuiere | bine | • Rezistență la substanțe chimice | bine |
| • Rezistența la îmbătrânire (UV) | foarte bine | • Rezistența la temperatură durată scurtă | 200 °C |
| • Rezistența la umiditate | foarte bine | • Rezistența la temperatură pe termen lung | 80 °C |
| • Rezistența statica la forfecare la 23°C | mediocru | • Viscositate | foarte bine |
| • Rezistența statica la forfecare la 40°C | slab | | |



tesa® 4985

Informații Produs

Aderența la valori

• Aderența la ABS (inițială)	6.9 N/cm	• Aderența la PET (după 14 zile)	6.4 N/cm
• Aderența la ABS (după 14 zile)	9.3 N/cm	• Aderența la polipropilenă (inițial)	3.5 N/cm
• Aderența la aluminiu (inițială)	7.1 N/cm	• Aderența la polipropilenă (după 14 zile)	5.7 N/cm
• Aderența la aluminiu (după 14 zile)	10 N/cm	• Aderența la polistiren (inițial)	7.2 N/cm
• Aderența la policarbonat (inițial)	7.6 N/cm	• Aderența la polistiren (după 14 zile)	9.5 N/cm
• Aderența la policarbonat (după 14 zile)	9.7 N/cm	• Aderența la PVC (inițial)	6.8 N/cm
• Aderența la polietilenă (inițial)	4.1 N/cm	• Aderența la PVC (după 14 zile)	9.4 N/cm
• Aderența la polietilenă (după 14 zile)	4.9 N/cm	• Aderența la oțel (inițial)	8 N/cm
• Aderența la PET (inițial)	4.9 N/cm	• Aderența la oțel (după 14 zile)	11.1 N/cm

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=04985>