



tesa® 4952

Informații Produs



Bandă dublu adezivă spumă 1150 µm

Descriere produs

tesa® 4952 este o bandă dublu adezivă, compusă dintr-un suport foarte maleabil de spumă de PE cu celulă închisă și un adeziv acrilic vâscos. Banda este dotată cu un adeziv versatil pentru aderență imediată ridicată la numeroase substraturi, cu fixare puternică și rapidă chiar și la presiuni mici. tesa® 4952 are o rezistență excelentă la apă, raze UV și îmbătrânire, fiind ideală pentru aplicații exterioare. Banda compensează pe deplin dilatățile termice inegale dintre materiale diferite.

tesa® 4952 are proprietăți foarte bune de absorbție a șocurilor la rece. tesa® 4952 este ideală în aplicații de montaj, fiind certificată de un organism independent pentru fixarea oglinzilor pe mobilier.

tesa® 4952 a fost testată și certificată de institutul LGA pentru montarea oglinzilor. Raport încercare IWQ FSG 329 1189.

Banda are o rezistență imediată la dezlipire pe suprafețe din oțel, aluminiu, ABS, PC, PS, PET, PVC, respectiv o rezistență la dezlipire după 14 zile pe oțel, aluminiu, ABS, PC, PS, PET și PVC.

Aplicații

*tesa® 4952 se folosește în aplicații de montaj constructiv

*Montarea oglinzilor pe mobilă

*Montarea oglinzilor de mașină

*Fixarea accesoriilor și profilelor

*Montarea panourilor decorative

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

• Material suport	spumă de polietilenă	• Culoare	alb
• Tipul adezivului	acrilic vâscos	• Greutatea căptușelii	80 g/m ²
• Tipul căptușelii	pergamină	• Grosimea căptușelii	70 µm
• Grosime totală	1150 µm		

Proprietăți / Valori de performanță

• Elongatie	200 %	• Rezistența statica la forfecare la 40°C	bine
• Rezistența la rupere	10 N/cm	• Rezistență la substanțe chimice	bine
• Rezistența la agenți de înmuiere	mediocru	• Rezistența la temperatură durată scurtă	80 °C
• Rezistența la îmbătrânire (UV)	bine	• Rezistența la temperatură pe termen lung	80 °C
• Rezistența la umiditate	foarte bine	• Viscositate	bine
• Rezistența statica la forfecare la 23°C	bine		

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=04952>



tesa® 4952

Informații Produs

Aderență la

• Aderența la ABS (inițială)	5 N/cm	• Aderența la PET (după 14 zile)	7 N/cm
• Aderența la ABS (după 14 zile)	8 N/cm	• Aderența la polipropilenă (inițial)	2.8 N/cm
• Aderența la aluminiu (inițială)	5 N/cm	• Aderența la polipropilenă (după 14 zile)	5.5 N/cm
• Aderența la aluminiu (după 14 zile)	8 N/cm	• Aderența la polistiren (inițial)	5 N/cm
• Aderența la policarbonat (inițial)	5 N/cm	• Aderența la polistiren (după 14 zile)	7.5 N/cm
• Aderența la policarbonat (după 14 zile)	8 N/cm	• Aderența la PVC (inițial)	5 N/cm
• Aderența la polietilenă (inițial)	2.7 N/cm	• Aderența la PVC (după 14 zile)	8 N/cm
• Aderența la polietilenă (după 14 zile)	2.8 N/cm	• Aderența la oțel (inițial)	6.5 N/cm
• Aderența la PET (inițial)	5 N/cm	• Aderența la oțel (după 14 zile)	8 N/cm

Informații suplimentare

tesa® 4952 a fost testată și avizată de institutul LGA pentru fixarea oglinzilor. Raportul numărul IWQ FSG 329 1189.

Rezistența la cojire:

- imediată: cojire de pe oțel, aluminiu, ABS, policarbonat, polistiren, PET, PVC
- după 14 zile: cojire de pe oțel, aluminiu, ABS, policarbonat, polistiren, PET, PVC

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=04952>