



tesa[®] 4613 Utility Duct Tape

Informații Produs



Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|---------------------------------|------------------|--------|
| • Material suport | material laminat cu polietilenă | • Grosime totală | 180 μm |
| • Tipul adezivului | cauciuc natural | | |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|------------------------|--------------------------|----------------------------------|-------|
| • Elongatie | 18 % | • Rezistența la îmbătrânire (UV) | bine |
| • Rezistența la rupere | 30 N/cm | • Rezistența la umiditate | bine |
| • Aburire | slab | • Rezistența la temperatură | 80 °C |
| • Densitate tesătură | 27 count per square inch | • durată scurtă | |
| • Fluorescent | nu | • Se rupe manual | bine |

Aderența la valori

- | | |
|--------------------|----------|
| • Aderența la oțel | 4.3 N/cm |
|--------------------|----------|

Limitarea răspunderii

Produsele tesa[®] își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa[®] corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?mp=04613>