




# tesa® 54994

## Informații Produs



### Film protecție vopsea

#### Descriere produs

tesa® 54994 este furnizată sub formă de preforme și constă dintr-o folie poliuretanică alifatică transparentă și un compus adeziv acrilic permanent. Această componiție permite aplicarea precisă și asigură rezistență ridicată la temperatură, îmbătrânire și UV. Banda are o aderență foarte bună la suprafețe polare.

#### Caracteristici

- Highly transparent product design
- Perfect optical clarity makes the film virtually invisible when applied to painted surfaces
- Resistant and durable against mechanical and environmental forces
- Additional topcoat provides outstanding gloss and enhances its exterior durability
- Long-term UV resistance and self-healing properties without turning yellow over the vehicle's lifetime
- Good conformability makes it ideal for curves and complex surface geometries
- Dimension stability and die-cutability
- Compatible with several paint and clearcoat systems
- Customized die-cut solutions with visual positioning features help the workers to determine the exact position

#### Aplicații

- tesa® 54994 este ideală pentru protejarea pieselor auto
- Preforme personalizate cu precizie garantată în poziționare vizuală
- Elimină nevoie de reparații costisitoare cauzate de vopsea
- Robustă, durabilă, rezistentă la abraziuni, zgârieturi și condiții de drum
- Bandă din PU alifatic rezistentă la UV, asigură protecție invizibilă pe întreaga durată de viață a vehiculului

#### Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

#### Compoziție produs

• Backing material Grid	film PU	• Grosime totală	260 µm
• Type of adhesive Grid	acrilic	• Culoare	transparent, clar optic
• Type of liner Grid	folie de PET		

#### Proprietăți / Valori de performanță

• Elongatie	340 %	• Rezistență la substanțe chimice	foarte bine
• Rezistență la temperatură (30 min)	90 °C		



# tesa® 54994

## Informații Produs

### Informații suplimentare

Toate valorile se bazează pe versiunea produsului 54994 PV0.

Florida Test 2000hrs (PV3930): 54994 PV0 și PV3 au trecut

Test Arizona 2000 ore (PV3929): 54994 PV0 și PV3 au trecut

Teste de pietriș (SAE J400, RT): 54994 PV0 și PV3 au trecu

### Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=54994>