



tesa HAF® 8402

Informații Produs



Bandă de montare HAF reactivă galbenă de 125 μm

Descriere produs

tesa HAF® 8402 este o peliculă reactivă activată termic pe bază de rășină fenolică și cauciuc nitrilic. Această bandă galbenă cu două fețe nu are suport. Este protejată de o peliculă antiadezivă de hârtie rezistentă și poate fi ușor de tăiat și decupat.

La temperatura camerei, tesa HAF® 8402 nu este lipicioasă. Este activată pentru pre-laminare prin căldură și începe să devină lipicioasă la 90 °C. Într-o a doua etapă de aplicare, se aplică căldură și presiune pe o anumită perioadă de timp.

După întărire, tesa HAF® 8402 atinge:

- *rezistență foarte mare a legăturii
- *rezistență la temperaturi ridicate
- *rezistență chimică excelentă
- *legăturile rămân flexibile și elastice

Aplicații

Este potrivită pentru lipirea tuturor materialelor termorezistente, cum ar fi metalul, sticla, plasticul, lemnul și textilele.

- *Îmbinare de înaltă rezistență (îmbinare prin suprapunere)
- *Lipire structurală
- *Lipirea magneților în motoarele electrice
- *Garnituri de fricțiune pentru ambreiaje

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|------------------------------------|------------------|--------|
| • Material suport | nici unul | • Grosime totală | 125 μm |
| • Tipul adezivului | cauciuc nitrilic / rășină fenolică | • Culoare | amber |
| • Tipul căptușelii | pergamină | | |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|--|----------------------|-----------------------------------|----------------------|
| • Forța de lipire (forfecare dinamică) | 12 N/mm ² | • Rezistența de lipire (push-out) | 12 N/mm ² |
|--|----------------------|-----------------------------------|----------------------|

Informații suplimentare

Procesare:

1.Pre-laminare:

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=08402>



tesa HAF® 8402

Informații Produs

Informații suplimentare

tesa HAF® 8402 este laminată înainte de polimerizare. Pentru acest proces, recomandăm o temperatură între 120 °C și 140 °C.

2. Lipire:

Condițiile de lipire – temperatură, presiune și timp – depind de aplicație. Parametrii de mai jos pot fi considerați ca fiind orientativi:

Aplicație de îmbinare:

*Temperatură: 120-220 °C

*Presiune: >2 bari

2 bari

*Durată: 15 – 90 s.

Garnituri de fricțiune pentru ambreiaje:

*Temperatură: 180 – 230 °C

- Presiune: > 8 bari

8 bari

*Durată: 3 min – 30 min

Lipirea magneților:

*Temperatură: 140 – 180 °C

*Presiune > 6-10 bari

6-10 bari

*Durată: 2 min – 5 min

Lipire structurală:

*Temperatură: 180 – 220 °C

*Presiune: > 10-15 bari

10-15 bari

*Durată: > 3 – 30 min

3 – 30 min

Valorile rezistenței legăturii au fost obținute în condiții standard de laborator. Valoarea este limita garantată a clearance-ului verificată la fiecare lot de producție (Material: Eșantion de încercare din aluminiu gravat/Condiții de lipire: Temp. = 120 °C; p = 10 bari; t = 8 min).

Pentru a atinge rezistența maximă a legăturii, suprafețele trebuie să fie curate și uscate. Condiții de depozitare în conformitate cu conceptul de valabilitate tesa HAF®.



tesa HAF[®] 8402

Informații Produs

Limitarea răspunderii

Produsele tesa[®] își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa[®] corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=08402>