



tesa® 60215

Informații Produs

Bandă din spumă 500 µm, simplu adezivă, conductibilă electric.

Descriere produs

tesa® 60215 este o bandă de spumă autoadezivă gri, simplu adezivă, conductibilă din punct de vedere electrostatic. Este compusă dintr-o spumă și un adeziv conductibile din punct de vedere electric.

tesa® 60218 principalele proprietăți:

- * Grosime: 500 µm
- * Suport din spumă foarte compresibil cu forță de închidere scăzută și proprietăți fiabile de revenire la forma inițială.
- * Compatibilitate excelentă cu variațiile și toleranțele suprafațelor
- * Conductivitate electrică excelentă pe o gamă largă de aplicații în direcția XYZ chiar și la temperatură și umiditate ridicată
- * Nivel ridicat de aderență chiar și în condiții de mediu dure
- * Proprietăți excelente de absorbție a șocurilor și de amortizare
- * Stabilitate ridicată a spumei pentru a evita ruperea particulelor

Aplicații

- Aplicații de ecranare și de împământare EMI
- Aplicații de descărcare electrostatică

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------|
| • Material suport | spuma conductiva | • Culoare | gri |
| • Tipul adezivului | acrilic conductiv | • Culoarea căptușelii | logo alb/albastru |
| • Tipul căptușelii | hârtie îmbrăcată în polietilenă | • Grosimea căptușelii | 120 µm |
| • Grosime totală | 500 µm | | |

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=60215>



tesa[®] 60215

Informații Produs

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|--|------------------------|---|----------|
| • desprinderea linerului | usor | • Rezistența de suprafață în direcția x-y | 0.2 mOhm |
| • rezistența de contact direcție z (initial) | 0.03 Ohm / square inch | • Rezistența la temperatură durată scurtă | 200 °C |

Aderență la

- Aderența la oțel (după 14 zile) 8.3 N/cm

Limitarea răspunderii

Produsele tesa[®] își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa[®] corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=60215>