



# tesa® 4432

## Informații Produs



Bandă de mascare din hârtie pentru aplicații de îmbinare, sablare și securizare geamuri

### Descriere produs

tesa® 4432 este o bandă specială de mascare, cu suport rezistent din hârtie, acoperit cu un strat de adeziv puternic din cauciuc natural, fiind astfel ideală în aplicații de îmbinare și de ranforsare. Datorită suportului rezistent din hârtie, banda este potrivită ca și șablon în sablarea sticlei, oglinzilor și a pietrei, având o durabilitate de 6 sec la 4 bar. tesa® 4432 poate fi laminată pe dosul oglinzilor în scop de securizare a sticlei, fiind conformă cu cerințele standardului DIN EN 12600. Banda prezintă proprietăți adezive excelente pe diverse substraturi, o bună desfășurare, stabilitate a vopselei, poate fi ruptă cu mâna și rezistă la temperaturi de până la 100°C.

### Caracteristici

- Durable flatback paper backing with good plottability, great paint anchorage, hand tearability and resistance to temperatures up to 100°C
- Excellent adhesive properties on different substrates
- Meets the requirement according to DIN EN 12600

### Aplicații

\*tesa® 4432 este o bandă specială și rezistentă pentru aplicații de îmbinare și ranforsare

\*Este potrivită ca și șablon în sablarea sticlei, oglinzilor și pietrei având o durabilitate de 6 sec la 4 bar

\*tesa® 4432 prezintă o bună desfășurare și stabilitate a vopselei, se poate rupe cu mâna și rezistă până la 100°C

\*Poate fi folosită ca și bandă pentru securizarea sticlei, fiind conformă cu cerințele standardului DIN EN 12600

### Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

### Compoziție produs

- |                    |                 |                  |        |
|--------------------|-----------------|------------------|--------|
| • Material suport  | hârtie plană    | • Grosime totală | 330 μm |
| • Tipul adezivului | cauciuc natural |                  |        |

### Proprietăți / Valori de performanță

- |                        |         |                                      |        |
|------------------------|---------|--------------------------------------|--------|
| • Elongatie            | 6 %     | • Rezistența la temperatură (60 min) | 100 °C |
| • Rezistența la rupere | 93 N/cm | • Se rupe manual                     | bine   |

### Aderența la valori

- |                    |        |
|--------------------|--------|
| • Aderența la oțel | 8 N/cm |
|--------------------|--------|

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=04432>



# tesa<sup>®</sup> 4432

## Informații Produs

### Informații suplimentare

Aderența puternică permite fixarea urzelii în războiul de țesut și lipirii materialelor textile pe panourile-mostre, precum și pentru alte aplicații, cum ar fi ranforsarea și îmbinarea.

### Limitarea răspunderii

Produsele tesa<sup>®</sup> își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa<sup>®</sup> corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=04432>