



tesa® 75007

Low VOC



Informații Produs

Bandă cu adeziv acrilic vâscos și rețea din PET pentru montare în interioare auto 75μm

Descriere produs

tesa® 75007 este o bandă pliabilă transparentă, cu strat de adeziv acrilic pe bază de apă, consolidat cu rețea din PET. tesa® 75007 Banda are valori COV foarte mici și nu conține substanțe critice detectabile. Prezintă o aderență inițială excelentă la o varietate de substraturi interioare și rezistență ridicată la dezlipire. Sistemul adeziv acrilic este compatibil cu numeroase substraturi, asigurând o fixare fiabilă pe suprafețe nepolare precum materiale plastice, fetru și textile. Datorită proprietăților excelente de stabilitate și conformabilitate, banda este ideală pentru design și forme 3D. Rețeaua mesh oferă consolidare și flexibilitate pentru o eficiență superioară a benzii.

Caracteristici

- Highly conformable to follow difficult 3-D shapes
- Low VOC (acc. GB 27630) – no critical substances detectable
- Reinforcement supports converting efficiency
- Very good humidity resistance
- High initial tack and excellent repulsion resistance
- Secure mounting even to nonpolar plastics (PP) and composites (recycled materials)
- Very good initial adhesion to a wide variety of interior substrates

Aplicații

- tesa® 75007 este folosită pentru diverse aplicații de montare și laminare
- Montare elemente ușoare la interior (suprafețe plastic, cu energie redusă), montare sisteme de pardoseli
- Montare circuite imprimate flexibile
- Laminare materiale izolatoare, laminare pentru prevenire zgomote, vibrații, abraziuni respectiv bâzâituri, scârțâituri și huruieli
- Laminare materiale textile decorative, spumă pentru etanșări HVAC
- tesa® 75007 este frecvent utilizată în interioare auto

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

Compoziție produs

• Material suport	nici unul	• Culoare	transparent
• Tipul adezivului	acrilic vâscos	• Culoarea căptușelii	brown/blue logo
• Tipul căptușelii	pergamină	• grosimea benzii	75 μm
• Grosime totală	75 μm		

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=75007>



tesa[®] 75007

Low VOC

Informații Produs

Sortiment de produse

- Available thicknesses 75 μm (tesa[®] 75007),
130 μm (tesa[®] 75013)

Proprietăți / Valori de performanță

- Aburire bine
- Adecvat suprafețelor aspre foarte bine
- Adecvat ștanțării da
- Cantitate redusă de compuși organici volatili foarte bine
- Rezistența la temperatură min. -40 °C
- Rezistența la temperatură, max. 170 °C
- Viscositate foarte bine

Aderența la valori

- Aderența la ABS (inițială) 9 N/cm
- Aderența la ABS (după 3 zile) 10 N/cm
- Aderența la policarbonat (inițial) 10.4 N/cm
- Aderența la policarbonat (după 3 zile) 11.3 N/cm
- Aderența la polietilenă (inițial) 4.5 N/cm
- Aderența la polietilenă (după 3 zile) 4.9 N/cm
- Aderența la PET (inițial) 5.5 N/cm
- Aderența la PET (după 3 zile) 5.9 N/cm
- Aderența la polipropililenă (inițial) 5 N/cm
- Aderența la polipropililenă (după 3 zile) 6 N/cm
- Aderența la polistiren (inițial) 7.7 N/cm
- Aderența la polistiren (după 3 zile) 8.9 N/cm
- Aderența la PVC (inițial) 3.9 N/cm
- Aderența la PVC (după 14 zile) 8.8 N/cm
- Aderența la oțel (inițial) 7.3 N/cm
- Aderența la oțel (după 3 zile) 8.6 N/cm

Condiții de depozitare

Condiții de depozitare

23°C, 50% RH, pastrat in cutia originala

Informații suplimentare

Conform analizei VDA278, benzile noastre 75007 nu conțin substanțe unice restricționate de reglementările GB elaborate (China), precum și de ghidul de concentrare în interior de către Ministerul Sănătății, Muncii și Bunăstării (Japonia).

Valori de aderență la:

PVC

PP

ABS

PC

PET

PS

PE

Nu fac parte din specificațiile produsului

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=75007>



tesa[®] 75007

Low VOC

Informații Produs

Informații suplimentare

Căptușeală maro PV20 / logo tesa albastru

alte versiuni de liner-e, posibil - la cerere

Limitarea răspunderii

Produsele tesa[®] își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa[®] corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=75007>