




tesa® 58335

Informații Produs



tesa® 58335 este o bandă adezivă PET, transparentă, cu două fețe, de 150 μm, prevăzută cu un adeziv acrilic vâscos.

Descriere produs

Adezivul acrilic vâscos oferă o rezistență inițială remarcabilă la dezlipire pe substrat polar și se potrivește pe suprafețe aspre, cum ar fi placa de mica. Suportul său din PET asigură o performanță excelentă de conversie. Pelicula de hârtie lucioasă (albă/roșie și maro/albastră cu logo-ul tesa) asigură o desprindere ușoară, fără reziduuri de adeziv în timpul aplicării.

Caracteristici

- Performanță de umezire foarte rapidă pe suprafețe rugoase, cum ar fi placa de mica (>2N/cm)
2N/cm)2N/cm)
- Capacitate remarcabilă de adaptare
- Rezistență inițială excelentă la dezlipire
- Performanță bună de manipulare în procesul de conversie
- Rezistență bună la condițiile de mediu solicitante din industria auto

Aplicații

tesa® 58335 a fost dezvoltată în special pentru aplicațiile de montare a bateriilor de alimentare, laminare și conversie, cu performanțe excelente de umezire pe ambele fețe.

Montarea în aplicații cu baterii de alimentare sau aplicații de laminare, cum ar fi:

- Montarea plăcilor de mica
- Montarea aerogelului
- Alte tipuri de montare dificilă

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

• Material suport	PET	• Culoare	transparent
• Tipul adezivului	acrilic vâscos	• Culoarea căptușelii	logo alb/roșu
• Tipul căptușelii	pergamină	• Grosimea căptușelii	69 μm
• Grosime totală	150 μm		



tesa[®] 58335

Informații Produs

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|--|--------|--------------------------|-------------|
| • Rezistența la umiditate | bine | • Rigiditate dielectrică | 6000 V |
| • Rezistența statică la forfecare la 23°C | bine | • Viscositate | foarte bine |
| • Rezistența la temperatură pe termen lung | 125 °C | | |

Aderență la

- | | | | |
|--------------------------------------|----------|---|-----------|
| • Aderența la aluminiu (inițială) | 9.1 N/cm | • Aderența la oțel (după 14 zile) | 10.5 N/cm |
| • Aderența la aluminiu (după 3 zile) | 9.9 N/cm | • Aderența la oțel (partea acoperită, după 14 zile) | 9.8 N/cm |
| • Aderența la oțel (inițial) | 9 N/cm | • Aderența la oțel (partea acoperită, inițial) | 9.1 N/cm |

Limitarea răspunderii

Produsele tesa[®] își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa[®] corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=58335>