



tesa[®] 52995 PV 4



Informații Produs

Peliculă de protecție permanentă a suprafeței cu strat superior

Descriere produs

tesa[®] 52995 este o folie de protecție transparentă cu o singură față, cu un suport din poliuretan alifatic transparent și lucios, cu un adeziv acrilic permanent și o peliculă antiadezivă din poliester.

Caracteristici

- Design extrem de transparent al produsului
- Rezistentă și durabilă împotriva forțelor mecanice și de mediu
- Stratul de finisare suplimentar oferă un luciu remarcabil și îmbunătățește durabilitatea exterioară a acesteia.
- rezistență UV pe termen lung și proprietăți de auto-refacere fără a se îngălbeni pe durata de viață a vehiculului
- Capacitatea bună de adaptare o face ideală pentru curbe și geometrii complexe ale suprafețelor
- Stabilitatea dimensiunilor și posibilitatea de decupare
- Compatibilă cu mai multe sisteme de vopsele și straturi transparente

Aplicații

tesa[®] 52995 se aplică pentru a proteja permanent suprafețele sensibile împotriva forțelor mecanice puternice în aplicații interioare și exterioare. Este special concepută pentru protecția permanentă a vopselei împotriva ciobiturilor, abraziunii, zgârieturilor și coroziunii în aplicațiile auto, de ex.

- pasajele roților
- marginile portierelor
- pragurile laterale
- garniturile pentru pragurile portierelor
- marginile portbagajelor
- barele de protecție față și spate
- Etichete VIN
- ...

Datorită unei capacități bune de adaptare, poate fi aplicată pe suprafețe uniforme și ușor curbate.

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

• Material suport	film PU	• Grosime totală	330 μm
• Tipul adezivului	acrilic	• Culoare	transparent
• Tipul căptușelii	PET	• Culoarea căptușelii	translucent

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=52995>



tesa[®] 52995 PV 4

Informații Produs

Sortiment de produse

- | | | | |
|-----------------------|--------------|-----------------------|--|
| • Formate disponibile | 50m x 1245mm | • Grosimi disponibile | 280 μm (tesa [®] 52995 PV0), 330 μm (tesa [®] 52995 PV4) |
|-----------------------|--------------|-----------------------|--|

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|--------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|
| • Rezistența la rupere | 61 N/cm | • Rezistența la abraziune | da |
| • Adecvat ștanțării | da | • Rezistența la temperatură | da |
| • Conformitate | foarte bine | • Rezistența la temperatură (30 min) | 90 °C |
| • Finisaj lucios al suprafeței | da | • Rezistența la zgâriere | foarte bine |
| • Finisaj mat al suprafeței | nu | • Rezistență la substanțe chimice | foarte bine |

Condiții de depozitare

Condiții de depozitare

If stored under proper conditions, product retains its performance and properties for 12 months from date of delivery.

Informații suplimentare

Forme și dimensiuni personalizate ca soluții de decupare sunt disponibile ca tesa[®] 54995.

Limitarea răspunderii

Produsele tesa[®] își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa[®] corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=52995>