



tesa® 4308

Informații Produs



Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|-----------------------|--|--------|
| • Material suport | hârtie ușor creponată | • Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | 50 % |
| • Tipul adezivului | cauciuc natural | • Grosime totală | 170 μm |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|------------------------|-------------|------------------------------|-------------|
| • Elongatie | 13 % | • Margine de culoare aprinsă | foarte bine |
| • Rezistența la rupere | 53 N/cm | • Se rupe manual | foarte bine |
| • Conformitate | bine | • Ușor de îndepărtat | da |
| • Fixarea vopselei | foarte bine | | |

Aderența la valori

- | | |
|--------------------|--------|
| • Aderența la oțel | 4 N/cm |
|--------------------|--------|

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?mp=04308>