



tesa[®] 4309 PV1



Produktové Informácie

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|-------------------|------------------------|---|--------|
| • Materiál nosiča | Jemne krepovaný papier | • Na biologickej báze (podľa hmotnosti) | 53 % |
| • Druh lepidla | prírodný kaučuk | • Celková hrúbka | 170 µm |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|-----------------------------|-------------|------------------------------|--------|
| • Predĺženie pri pretrhnutí | 12 % | • Teplotná odolnosť (30 min) | 120 °C |
| • Sila pretrhnutia | 47 N/cm | • Ľahko odstraniteľná | áno |
| • Hand tearability | veľmi dobré | | |

Adhézia k hodnotám

- | | |
|-----------|----------|
| • na oceľ | 3.5 N/cm |
|-----------|----------|

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa[®] potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa[®] výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?mp=04309>